

OROLEX 284

ESMALTE SINTÉTICO

Esmalte sintético de tipo alquídico, de alto brillo, para protección y decoración en exteriores e interiores. Contiene inhibidores de corrosión que aportan a la película de pintura un carácter antioxidante. Alta cubrición y nivelación. Gran resistencia y alta estabilidad al amarilleamiento.

Parámetros físicos

Viscosidad (copa Ford nº4)	70 – 210"	(según color)
Peso específico	0,90 – 1,20 g/mL	(según color)
Sólidos	50 – 65%	(según color)
COV	<500 g/L	Valor límite (2010) según la directiva 2004/42/CE para este producto (sub. cat. A/i): 500 g/L
Color	Carta Esmaltes	
Rendimiento	11 – 15 m ² /L	(70 – 100 g/m ²)
Aspecto en el envase	Líquido viscoso	
Aspecto de la película seca	Esmalte brillante de alta cubrición y nivelación	
Estabilidad (sin abrir el envase)	12 meses a 10 – 25°C	
Brillo	>80%	
Adherencia	100% (Máx: GT0)	
Clasificación al fuego	B-s1,d0	
Grado de refino	≤10 µm	

Uso del producto

Soporte	Todo tipo de superficies convenientemente imprimadas	
Preparación del soporte	Las superficies a pintar deben estar limpias y secas. Eliminar cualquier resto de suciedad, grasa, óxido mal adherido y pinturas viejas utilizando decapante o disolvente. En caso de necesidad, utilizar OROPRIMER 440 sobre la superficie metálica desnuda. En el caso de madera no preparada, lijar y limpiar a fondo antes de aplicar la selladora.	
Preparación del producto	Antes de aplicar, homogeneizar bien el producto con una espátula	
Sistema de aplicación	Brocha, Rodillo, Pistola neumática, Pistola airless	
Dilución	Aplicación a brocha / rodillo: No diluir ó máx. 3% con ORODIS 719 Aplicación a pistola: Hasta un 15% de ORODIS 717	
Aplicación	1-2 manos de 30-40 µm Antes de su uso: Homogeneizar el producto y atemperarlo (>14 °C)	
Secado/curado	Seco tacto: 4 – 6 horas El tiempo de secado está muy influido por el gramaje, el tipo y condición del soporte y las condiciones ambientales.	
Repintado	24 horas	
Limpieza	ORODIS 719 ó White spirit	

Producto	Código artículo.	Marca	Autor	Fecha	Versión	Reemplaza	Página	Idioma
OROLEX 284	02R284XXXZZZ	OROPAL	IRURENA GROUP	08.01.24	1	Todas las anteriores	1/2	ES

Sistema recomendado	Imprimación	Capa Intermedia	Acabado
Hierro, Acero (el producto puede ser aplicado directamente sobre superficies limpias y secas)	OROPRIMER 420 OROPRIMER 425		OROLEX 284
Madera	OROPRIMER 401	OROPRIMER 401	OROLEX 284

Información adicional	
Seguridad	Consultar etiquetado del envase. Para más información solicitar la Hoja de Seguridad.
Tiempo de almacenaje	1 año

La información contenida en la hoja técnica y el consiguiente asesoramiento que de ella se deriva, son una consecuencia de nuestro leal saber, hacer y forma de proceder, debiendo entenderse como pautas a seguir, sin compromiso por nuestra parte. Los valores recogidos en esta hoja técnica son datos orientativos y no deben de considerarse como especificación. El cliente puede y debe efectuar un examen de los productos suministrados por nosotros, verificando su idoneidad y capacidad para los fines que se persiguen obtener. Una correcta aplicación, un adecuado empleo, las variaciones de las condiciones de trabajo, etc, quedan totalmente fuera de nuestras posibilidades de control, debiéndose por tanto, responsabilizar el cliente. De todo lo reseñado, se sobreentiende que garantizamos plenamente, la calidad de nuestros fabricados, como consecuencia del compromiso de venta y suministro previamente adquiridos.

Producto	Código artículo.	Marca	Autor	Fecha	Versión	Reemplaza	Página	Idioma
OROLEX 284	02R284XXXZZ	OROPAL	IRURENA GROUP	08.01.24	1	Todas las anteriores	2/2	ES