

OROLUR 351

PINTURA DE CLOROCAUCHO PARA SUELOS

Pintura impermeable para suelos, con cargas antiabrasión, que le confieren resistencia al desgaste. Las resinas termoplásticas que componen el producto aportan un secado rápido y una fácil repintabilidad. El producto es resistente a ácidos y álcalis diluidos, a gasolina y aceite mineral. Sin embargo, se ve atacado por disolventes y aceites vegetales. Ofrece un acabado semimate, eficaz como antipolvo para cemento. Producto antideslizante clase 3, en combinación con el OROLUR 396 sílice para autonivelante. Certificado por TECNALIA según norma UNE-EN 41901:2017EX.

Parámetros físicos

Viscosidad (Brookfield sp_6 10rpm)	5000 – 15000 cpoise	(según color)
Peso específico	1,35 – 1,50 g/mL	(según color)
Sólidos	60 – 70%	(según color)
COV	<500 g/L Valor límite(2010) según directiva 2004/42/CE para este producto (sub. cat. A/i):500g/L	
Color	Incoloro, Verde medio, Gris perla, Óxido rojo	
Rendimiento	6 – 9 m ² /L	(170 – 230 g/m ²)
Aspecto en el envase	Líquido viscoso	
Aspecto de la película seca	Film semimate liso	
Estabilidad(sin abrir el envase)	12 meses a 10 – 25°C	
Brillo	5 – 15%	
Adherencia	100% (Máx: GT0)	
Resbaladidad)	CLASE 1 UNE-EN 41901:2017EX	Apto para interiores secos con pendiente menor a 6%
Resbaladidad+OROLUR 396	CLASE 3 UNE-EN 41901:2017EX	Apto para interiores húmedos, exteriores, duchas y piscinas

Uso del producto

Soporte	Cemento, Hormigón
Preparación del soporte	Las superficies a pintar deben estar limpias, secas y sin pulir. El polvo que pudiera haber debe ser aspirado.
Preparación del producto	No aplicar por debajo de 10°C ni humedades superiores al 80%. Para aplicar, homogeneizar bien el producto con una espátula.
Sistema de aplicación	Brocha, Rodillo, Pistola neumática, Pistola airless
Dilución	Hasta el 15% con ORODIS 719 (la primera mano)
Aplicación	1 primera mano diluida un 15% con ORODIS 719, y 2 manos más sin diluir a 50 – 60 μ m secas. Después de pintar, dejar endurecer bien antes de transitar por encima.
Secado/curado	Seco tacto: 1 hora El tiempo de secado está muy influido por el gramaje, el tipo y condición del soporte y las condiciones ambientales.
Repintado	12 – 24 horas
Limpieza	ORODIS 719

Sistema recomendado

Cemento, Hormigón

Imprimación

OROLUR 351

Acabado

OROLUR 351

Información adicional

Seguridad	Consultar etiquetado del envase. Para más información solicitar la Hoja de Seguridad.
Tiempo de almacenaje	1 año

La información contenida en la hoja técnica y el consiguiente asesoramiento que de ella se deriva, son una consecuencia de nuestro leal saber, hacer y forma de proceder, debiendo entenderse como pautas a seguir, sin compromiso por nuestra parte. Los valores recogidos en esta hoja técnica son datos orientativos y no deben de considerarse como especificación. El cliente puede y debe efectuar un examen de los productos suministrados por nosotros, verificando su idoneidad y capacidad para los fines que se persiguen obtener. Una correcta aplicación, un adecuado empleo, las variaciones de las condiciones de trabajo, etc, quedan totalmente fuera de nuestras posibilidades de control, debiéndose por tanto, responsabilizar al cliente. De todo lo reseñado, se sobreentiende que garantizamos plenamente, la calidad de nuestros fabricados, como consecuencia del compromiso de venta y suministro previamente adquiridos.

Producto	Código artículo.	Marca	Autor	Fecha	Versión	Reemplaza	Página	Idioma
OROLUR 351	03R351XXXZZZ	OROPAL	IRURENA GROUP	08.01.24	1	Todas las anteriores	1/1	ES