

OROCLASSIC 025

PINTURA ANTIMANCHAS

Acabado mate antimanchas. El producto es inodoro (utilizar ORODIS 715) lo que, unido a su muy baja toxicidad en aplicación y su capacidad para tapar manchas de tabaco, hollín, grasa, etc..., lo convierte en ideal para aplicar en interiores de edificios nuevos, cafeterías, oficinas, hoteles, supermercados, restauración de edificios,... Es transpirable y no produce tensiones en la película, pudiendo incluso ser aplicado a temperaturas bajas.No repintable con pintura plástica.

Parámetros físicos

Viscosidad (Brookfield $sp6$ 10rpm)	19000 – 30000 cpoise
Peso específico	1,45 – 1,50 g/mL
Sólidos	70 – 73%
COV	<500 g/L Valor límite (2010) según directiva 2004/42/CE (sub. cat. A/i): 500 g/L
Color	Blanco
Rendimiento	5 – 6 m ² /Kg (160 – 190 g/m ²)
Aspecto en el envase	Líquido viscoso
Aspecto de la película seca	Acabado liso, transpirable y cubriente
Estabilidad (sin abrir el envase)	12 meses a 10 – 25°C
Brillo	<4%
Adherencia	100% (Máx: GT0)

Uso del producto

Soporte	Cemento, hormigón y similares
Preparación del soporte	Las superficies a pintar deben estar limpias y secas. En el caso de que la superficie presente manchas de hollín, proceder a su limpieza con agua a presión. Si tiene grasa, lavar con detergente. En todos los casos, dejar secar bien la superficie limpia antes de aplicar.
Preparación del producto	Antes de aplicar, homogeneizar bien el producto con una espátula
Sistema de aplicación	Brocha, Rodillo, Pistola neumática
Dilución	Aplicación a brocha / rodillo: Diluir máx. 3% con ORODIS 715 Aplicación a pistola: Hasta un 10% de ORODIS 715
Aplicación	1-2 manos de 50-60 μ m Antes de su uso: Homogeneizar el producto y atemperarlo
Secado/curado	Seco tacto: 2 horas El tiempo de secado está muy influido por el gramaje, el soporte y las condiciones ambientales.
Repintado	12-24 horas
Limpieza	ORODIS 715

Sistema recomendado

Cemento, Hormigón

Imprimación

OROCLASSIC 025

Acabado

OROCLASSIC 025

Información adicional

Seguridad	Consultar etiquetado del envase o solicitar la Hoja de Seguridad.
Tiempo de almacenaje	1 año

La información contenida en la hoja técnica y el consiguiente asesoramiento que de ella se deriva, son una consecuencia de nuestro leal saber, hacer y forma de proceder, debiendo entenderse como pautas a seguir, sin compromiso por nuestra parte. Los valores recogidos en esta hoja técnica son datos orientativos y no deben de considerarse como especificación. El cliente puede y debe efectuar un examen de los productos suministrados por nosotros, verificando su idoneidad y capacidad para los fines que se persiguen obtener. Una correcta aplicación, un adecuado empleo, las variaciones de las condiciones de trabajo, etc, quedan totalmente fuera de nuestras posibilidades de control, debiéndose por tanto, responsabilizar al cliente. De todo lo reseñado, se sobreentiende que garantizamos plenamente, la calidad de nuestros fabricados, como consecuencia del compromiso de venta y suministro previamente adquiridos.

Producto	Código artículo.	Marca	Autor	Fecha	Versión	Reemplaza	Página	Idioma
OROCLASSIC 025	00R025XXXZZZ	OROPAL	IRURENA GROUP	08.01.24	1	Todas las anteriores	1/1	ES