

OROPRO 040

PINTURA ACRÍLICA

Pintura AL AGUA mate, fabricada con emulsiones estireno acrílicas, de gran dureza, para la decoración de techos, paredes, aparcamientos y todo tipo de albañilería interior en general. Con conservante antimoho.

Parámetros físicos

Viscosidad (Brookfield $sp6$ 10rpm)	13000 – 18000 cpoise	
Peso específico	1,61 g/mL	
Sólidos	64%	
COV	<30 g/L	Valor límite (2010) según la directiva 2004/42/CE para este producto (sub. cat. A/a): 30 g/L
Color	Blanco	
Rendimiento	8-10 m ² /L	(150 – 190 g/m ²)
Aspecto en el envase	Líquido viscoso	
Aspecto de la película seca	Acabado mate y liso	
Clasificación al fuego	B-s1,d0	
Estabilidad (sin abrir el envase)	12 meses a 10 – 25°C	
Brillo	<3%	

Uso del producto

Soporte	Cemento, hormigón, yeso... (no aplicar sobre cola, temple o cal)	
Preparación del soporte	La superficie debe estar seca, bien fraguada, sin manchas, salitre, arenas o fisuras. Conforme a NTE-RPP-24.	
Preparación del producto	No pintar por debajo de 5°C, ni con humedades relativas excesivas. Homogeneizar bien el producto antes de su utilización.	
Sistema de aplicación	Brocha, Rodillo, Pistola neumática, Pistola airless	
Dilución	Hasta un 20% con agua (la primera mano)	
Aplicación	1 primera mano diluida al 20% con agua para que penetre bien, y 2 manos más de acabado sin diluir	
Secado/curado	Seco tacto: 30 minutos El tiempo de secado está muy influido por el gramaje, el tipo y condición del soporte y las condiciones ambientales.	
Repintado	4 – 6 horas	
Limpieza	AGUA	

Sistema recomendado

Imprimación

Acabado

Yeso, Hormigón	OROPRO 040	OROPRO 040
----------------	------------	------------

Información adicional

Seguridad	Consultar etiquetado del envase. Para más información solicitar la Hoja de Seguridad.
Tiempo de almacenaje	1 año

La información contenida en la hoja técnica y el consiguiente asesoramiento que de ella se deriva, son una consecuencia de nuestro leal saber, hacer y forma de proceder, debiendo entenderse como pautas a seguir, sin compromiso por nuestra parte. Los valores recogidos en esta hoja técnica son datos orientativos y no deben de considerarse como especificación. El cliente puede y debe efectuar un examen de los productos suministrados por nosotros, verificando su idoneidad y capacidad para los fines que se persiguen obtener. Una correcta aplicación, un adecuado empleo, las variaciones de las condiciones de trabajo, etc, quedan totalmente fuera de nuestras posibilidades de control, debiéndose por tanto, responsabilizar al cliente. De todo lo reseñado, se sobreentiende que garantizamos plenamente, la calidad de nuestros fabricados, como consecuencia del compromiso de venta y suministro previamente adquiridos.

Producto	Código artículo.	Marca	Autor	Fecha	Versión	Reemplaza	Página	Idioma
OROPRO 040	00R040XXXZZZ	OROPAL	IRURENA GROUP	08.01.24	1	Todas las anteriores	1/1	ES