

OROPRO 050

PINTURA ACRÍLICA

Pintura al agua mate en base a emulsiones estireno acrílicas, dotada de una excelente blancura y cubrición. Es una pintura lavable y de fácil aplicación, contiene antimoho. Gran adherencia sobre paredes de hormigón, yeso, cemento y otros materiales de construcción. Interior – exterior.

Parámetros físicos

Viscosidad (Brookfield <small>sp6 10rpm</small>)	13000 – 23000 cpoise
Peso específico	1,45 – 1,60 g/mL (según color)
Sólidos	55 – 65% (según color)
COV	<30 g/L Valor límite (2010) según la directiva 2004/42/CE para este producto (sub. cat. A/a): 30 g/L
Color	Blanco y colores
Rendimiento	8-10 m ² /L (200 – 150 g/m ²)
Aspecto en el envase	Líquido viscoso
Aspecto de la película seca	Acabado mate, cubriente y lavable
Clasificación al fuego	B-s1,d0
Estabilidad (sin abrir el envase)	12 meses a 10 – 25°C
Brillo	<3%
Lavabilidad	Clase 2 según norma UNE 13300

Uso del producto

Soporte	Cemento, hormigón, yeso... (no aplicar sobre cola, temple o cal)
Preparación del soporte	La superficie debe estar seca, bien fraguada, sin salitre, arenas o fisuras. Conforme a NTE-RPP-24.
Preparación del producto	No pintar por debajo de 5°C, ni con tiempo lluvioso. Homogeneizar bien el producto antes de su utilización.
Sistema de aplicación	Brocha, Rodillo, Pistola neumática, Pistola airless
Dilución	Hasta un 10% con agua (la primera mano)
Aplicación	1 primera mano diluida al 10% con agua para que penetre bien, y 2 manos más de acabado sin diluir a 40 – 50 µm.
Secado/curado	Seco tacto: 30 minutos El tiempo de secado está muy influido por el gramaje, el tipo y condición del soporte y las condiciones ambientales.
Repintado	4 – 6 horas
Limpieza	AGUA

Sistema recomendado

Sistema recomendado	Imprimación	Acabado
Yeso, Hormigón	OROPRO 050	OROPRO 050

Información adicional

Seguridad	Consultar etiquetado del envase. Para más información solicitar la Hoja de Seguridad.
Tiempo de almacenaje	1 año

La información contenida en la hoja técnica y el consiguiente asesoramiento que de ella se deriva, son una consecuencia de nuestro leal saber, hacer y forma de proceder, debiendo entenderse como pautas a seguir, sin compromiso por nuestra parte. Los valores recogidos en esta hoja técnica son datos orientativos y no deben de considerarse como especificación. El cliente puede y debe efectuar un examen de los productos suministrados por nosotros, verificando su idoneidad y capacidad para los fines que se persiguen obtener. Una correcta aplicación, un adecuado empleo, las variaciones de las condiciones de trabajo, etc, quedan totalmente fuera de nuestras posibilidades de control, debiéndose por tanto, responsabilizar al cliente. De todo lo reseñado, se sobreentiende que garantizamos plenamente, la calidad de nuestros fabricados, como consecuencia del compromiso de venta y suministro previamente adquiridos.

Producto	Código artículo.	Marca	Autor	Fecha	Versión	Reemplaza	Página	Idioma
OROPRO 050	00R050XXXZZ	OROPAL	IRURENA GROUP	08.01.24	1	Todas las anteriores	1/1	ES