



73 MONOCAPA

Pintura ecológica, al agua, de alta decoración para paredes y techos. Su excelente cubrición permite la obtención de acabados finos y resistentes con una sola mano de producto ahorrando así tiempo y dinero. Contiene protección antimoho. Pintura sin olor disponible en 16 colores distintos. Consultar carta de colores

Parámetros físicos

Viscosidad (Brookfield sp6 10rpm)	15000 – 25000 cpoise
Peso específico	1,50 – 1,60 g/mL (según color)
Sólidos	61-64% (según color)
COV	<30 g/L Límite(2010) según directiva 2004/42/CE para (sub.cat. A/a): 30 g/L
Color	Blanco y carta de colores
Rendimiento	7-8 m ² /L (200 – 225 g/m ²)
Aspecto en el envase	Líquido viscoso
Aspecto de la película seca	Acabado mate sedoso, cubriente y lavable
Clasificación al fuego	B-s1,d0
Estabilidad (sin abrir el envase)	12 meses a 10 – 25°C
Brillo(60°)	<3%
Lavabilidad	Clase 2 (UNE 13300)

Uso del producto

Soporte	Cemento, hormigón, yeso... (no aplicar sobre cola, temple o cal)
Preparación del soporte	La superficie debe estar seca, bien fraguada, sin manchas, salitre, arenas o fisuras. Conforme a NTE-RPP-24.
Preparación del producto	No pintar por debajo de 5°C, ni con tiempo lluvioso. Homogeneizar bien el producto antes de su utilización..
Sistema de aplicación	Brocha, Rodillo, Pistola neumática, Pistola airless
Dilución	Hasta un 2% con agua (para no perden cubrición)
Aplicación	Sobre soporte nuevo no sellado, aplicar 1 primera mano diluida al 10-20% y una de acabado. Sobre pinturas viejas aplicar 1 mano de acabado sin diluir a 60 – 70 µm.
Secado/curado	Seco tacto: 30 minutos El tiempo de secado está muy influido por el gramaje, el tipo y condición del soporte y las condiciones ambientales.
Repintado	4 – 6 horas
Limpieza	AGUA

Sistema recomendado

Imprimación

Acabado

Yeso, Hormigón

73 MONOCAPA

Información adicional

Seguridad	Consultar etiquetado del envase. Para más información solicitar la Hoja de Seguridad.
Tiempo de almacenaje	1 año

La información contenida en la hoja técnica y el consiguiente asesoramiento que de ella se deriva, son una consecuencia de nuestro leal saber, hacer y forma de proceder, debiendo entenderse como pautas a seguir, sin compromiso por nuestra parte. Los valores recogidos en esta hoja técnica son datos orientativos y no deben de considerarse como especificación. El cliente puede y debe efectuar un examen de los productos suministrados por nosotros, verificando su idoneidad y capacidad para los fines que se persiguen obtener. Una correcta aplicación, un adecuado empleo, las variaciones de las condiciones de trabajo, etc, quedan totalmente fuera de nuestras posibilidades de control, debiéndose por tanto, responsabilizar el cliente. De todo lo reseñado, se sobreentiende que garantizamos plenamente, la calidad de nuestros fabricados, como consecuencia del compromiso de venta y suministro previamente adquiridos.

Producto	Código	Marca	Autor	Fecha	Versión	Reemplaza	Página	Idioma
73 MONOCAPA	00R073XXXZZZ	OROPAL	IRURENA GROUP	08.01.24	1	Todas las anteriores	1/1	ES