

# OROPRO 088

## PINTURA VINÍLICA

Pintura de alta decoración mate seda, a base de copolímeros vinilacrílicos, para la obtención de acabados de alta calidad en interiores. Producto de alto poder cubriente y fácil aplicación y alto rendimiento. Acabado liso suave y muy lavable. Muy buena cubrición a una mano y gran blancura. Contiene conservantes que dotan a la pintura de protección fungicida y anti-moho.

### Parámetros físicos

Viscosidad (Brookfield $sp_6$ 10rpm)	20000 – 25000 cpoise
Peso específico	1,46-1.50 g/mL
Sólidos	58-62%
COV	<30 g/L Valor límite (2010) según directiva 2004/42/CE (sub. cat. A/a): 30 g/L
Color	Blanco
Rendimiento	12– 9 m <sup>2</sup> /L (150 – 180 g/m <sup>2</sup> )
Aspecto en el envase	Líquido viscoso
Aspecto de la película seca	Acabado mate, cubriente y lavable
Clasificación al fuego	B-s1,d0
Estabilidad (sin abrir el envase)	12 meses a 10 – 25°C
Brillo	3-5%(60°)/ 15-20% (85°)
Lavabilidad	Clase 1 según norma UNE 13300

### Uso del producto

Soporte	Cemento, hormigón, yeso... (no aplicar sobre cola, temple o cal)
Preparación del soporte	La superficie debe estar seca, bien fraguada, sin manchas, salitre, arenas o fisuras. Conforme a NTE-RPP-24.
Preparación del producto	No pintar por debajo de 7°C, ni con tiempo lluvioso. Homogeneizar bien el producto antes de su utilización.
Sistema de aplicación	Brocha, Rodillo, Pistola neumática
Dilución	Hasta un 10% con agua (la primera mano)
Aplicación	1 primera mano diluida al 10% con agua para que penetre bien, y 2 manos más de acabado sin diluir a 40 – 50 µm.
Secado/curado	Seco tacto: 30 minutos El tiempo de secado está muy influido por el gramaje, el tipo y condición del soporte y las condiciones ambientales.
Repintado	3-4 horas
Limpieza	AGUA

### Sistema recomendado

Yeso, Hormigón

### Imprimación

OROPRO 088

### Acabado

OROPRO 088

### Información adicional

Seguridad	Consultar etiquetado del envase. Para más información solicitar la Hoja de Seguridad.
Tiempo de almacenaje	1 año

La información contenida en la hoja técnica y el consiguiente asesoramiento que de ella se deriva, son una consecuencia de nuestro leal saber, hacer y forma de proceder, debiendo entenderse como pautas a seguir, sin compromiso por nuestra parte. Los valores recogidos en esta hoja técnica son datos orientativos y no deben de considerarse como especificación. El cliente puede y debe efectuar un examen de los productos suministrados por nosotros, verificando su idoneidad y capacidad para los fines que se persiguen obtener. Una correcta aplicación, un adecuado empleo, las variaciones de las condiciones de trabajo, etc, quedan totalmente fuera de nuestras posibilidades de control, debiéndose por tanto, responsabilizar al cliente. De todo lo reseñado, se sobreentiende que garantizamos plenamente, la calidad de nuestros fabricados, como consecuencia del compromiso de venta y suministro previamente adquirido.

Producto	Código artículo.	Marca	Autor	Fecha	Versión	Reemplaza	Página	Idioma
OROPRO 088	00R088XXXZZ	OROPAL	IRURENA GROUP	08.01.24	1	Todas las anteriores	1/1	ES