

OROPRIMER 103

BARNIZ SELLADOR ACRÍLICO

Barniz sellador acrílico al agua, de gran poder de penetración en soportes porosos. Excelente fijador para superficies de cemento, yeso, hormigón,... Puede emplearse tanto en interior como en exterior. Para acabado con pinturas plásticas.

Parámetros físicos

Viscosidad (copa Ford nº4)	13 – 20"
Peso específico	1,00 – 1,10 g/mL
Sólidos	43%
COV	<30 g/L Valor límite (2010) según directiva 2004/42/CE (sub. cat. A/h): 30 g/L
Color	Incoloro
Rendimiento	13-15 m ² /L (140 – 170 g/m ²) (Mezcla 1:1 en agua sobre superficie porosa)
Aspecto en el envase	Líquido fluido transparente e incoloro
Aspecto de la película seca	Film transparente e incoloro de brillo medio
Estabilidad (sin abrir el envase)	12 meses a 10 – 25°C
Brillo	40 – 60% (sobre superficie no porosa)

Uso del producto

Soporte	Cemento, hormigón, yeso...
Preparación del soporte	La superficie debe estar seca, bien fraguada, sin salitre, arenas o fisuras. Conforme a NTE-RPP-24.
Preparación del producto	No pintar por debajo de 7°C, ni con tiempo lluvioso. Homogeneizar bien el producto antes de su utilización.
Sistema de aplicación	Brocha, Rodillo
Dilución	Hasta 4 partes de agua por una de OROPRIMER 103
Aplicación	1-2 manos de 25-30 µm
Secado/curado	Seco tacto: 30 minutos El tiempo de secado está muy influido por el gramaje, el tipo y condición del soporte y las condiciones ambientales.
Repintado	2 -4 horas
Limpieza	AGUA

Sistema recomendado

Imprimación

Acabado

Yeso, Hormigón

OROPRIMER 103

OROPRO
OROKRIL
OROSPORT

Información adicional

Seguridad	Consultar etiquetado del envase. Para más información solicitar la Hoja de Seguridad.
Tiempo de almacenaje	1 año

La información contenida en la hoja técnica y el consiguiente asesoramiento que de ella se deriva, son una consecuencia de nuestro leal saber, hacer y forma de proceder, debiendo entenderse como pautas a seguir, sin compromiso por nuestra parte. Los valores recogidos en esta hoja técnica son datos orientativos y no deben de considerarse como especificación. El cliente puede y debe efectuar un examen de los productos suministrados por nosotros, verificando su idoneidad y capacidad para los fines que se persiguen obtener. Una correcta aplicación, un adecuado empleo, las variaciones de las condiciones de trabajo, etc, quedan totalmente fuera de nuestras posibilidades de control, debiéndose por tanto, responsabilizar al cliente. De todo lo reseñado, se sobreentiende que garantizamos plenamente, la calidad de nuestros fabricados, como consecuencia del compromiso de venta y suministro previamente adquiridos.

Producto	Código artículo.	Marca	Autor	Fecha	Versión	Reemplaza	Página	Idioma
OROPRIMER 103	01R103000ZZZ	OROPAL	IRURENA GROUP	27.06.24	1	Todas las anteriores	1/1	ES