

OROPRIMER 106

BARNIZ SELLADOR ACRÍLICO

Barniz fijador, fabricado a base de resinas acrílicas al disolvente, para garantizar una mayor impermeabilidad de las superficies tratadas. Transpirable. Este tipo de recubrimiento posee una buena resistencia a la alcalinidad del hormigón y protege el sustrato de las variaciones atmosféricas.

Parámetros físicos

Viscosidad (copa Ford nº4)	15 – 17"	
Peso específico	0,82 – 0,84 g/mL	
Sólidos	20 – 22%	
COV	<750 g/L	Valor límite (2010) según la directiva 2004/42/CE para este producto (sub. cat. A/h): 750 g/L
Color	Incoloro	
Rendimiento	8 – 14 m ² /L (60 – 100 g/m ²)	(según porosidad de la superficie)
Aspecto en el envase	Líquido fluido transparente e incoloro	
Aspecto de la película seca	Film transparente e incoloro	
Estabilidad (sin abrir el envase)	12 meses a 10 – 25°C	
Brillo	(según porosidad de la superficie)	
Adherencia	100% (Máx: GT0)	

Uso del producto

Soporte	Cemento, hormigón, ladrillo
Preparación del soporte	La superficie debe estar seca, sin manchas, eflorescencias, arenas o fisuras. Si fuese necesario, sanear con chorro de arena.
Preparación del producto	Antes de aplicar, homogeneizar bien el producto con una espátula
Sistema de aplicación	Brocha, Rodillo, Pistola neumática, Pistola airless
Dilución	No es necesario diluir. Puede emplearse el ORODIS 719.
Aplicación	1-2 manos de 15-25 µm
Secado/curado	Seco tacto: 1 hora El tiempo de secado está muy influido por el gramaje, el tipo y condición del soporte y las condiciones ambientales.
Repintado	24 horas
Limpieza	ORODIS 719

Sistema recomendado

Imprimación

Acabado

Cemento, Hormigón	OROPRIMER 106	OROKRIL, OROLITE 121
Ladrillo cara vista	OROPRIMER 106	

Información adicional

Seguridad	Consultar etiquetado del envase. Para más información solicitar la Hoja de Seguridad.
Tiempo de almacenaje	1 año

La información contenida en la hoja técnica y el consiguiente asesoramiento que de ella se deriva, son una consecuencia de nuestro leal saber, hacer y forma de proceder, debiendo entenderse como pautas a seguir, sin compromiso por nuestra parte. Los valores recogidos en esta hoja técnica son datos orientativos y no deben de considerarse como especificación. El cliente puede y debe efectuar un examen de los productos suministrados por nosotros, verificando su idoneidad y capacidad para los fines que se persiguen obtener. Una correcta aplicación, un adecuado empleo, las variaciones de las condiciones de trabajo, etc, quedan totalmente fuera de nuestras posibilidades de control, debiéndose por tanto, responsabilizar al cliente. De todo lo reseñado, se sobreentiende que garantizamos plenamente, la calidad de nuestros fabricados, como consecuencia del compromiso de venta y suministro previamente adquiridos.

Producto	Código artículo.	Marca	Autor	Fecha	Versión	Reemplaza	Página	Idioma
OROPRIMER 106	01R10600ZZZ	OROPAL	IRURENA GROUP	02.07.24	1	Todas las anteriores	1/1	ES