

OROIMPER 112

BARNIZ HIDROFUGANTE

Barniz hidrofugante en base a siloxanos oligoméricos de bajo peso molecular, para la protección de fachadas. Impide el paso del agua de lluvia en las fachadas, sin oponerse a su respiración (transpirable). Presenta buena resistencia a los agentes de envejecimiento (hielo – deshielo, U.V., etc) y fuerte poder de penetración. Por su carácter invisible no altera la estética de los paramentos tratados. Se trata de un producto de acabado; no se recomienda su posterior pintado.

Parámetros físicos

Viscosidad (copa Ford nº4)	10 – 15"	
Peso específico	0,75 – 0,80 g/mL	
Sólidos	5 – 10%	
COV	<750 g/L	Valor límite (2010) según la directiva 2004/42/CE para este producto (sub. cat. A/h): 750 g/L
Color	Incoloro	
Rendimiento	4 – 10 m ² /L (80 – 200 g/m ²)	(según porosidad de la superficie)
Aspecto en el envase	Líquido fluido transparente e incoloro	
Aspecto de la película seca	Invisible. No deja película apreciable	
Estabilidad (sin abrir el envase)	12 meses a 10 – 25°C	
Brillo	(según porosidad de la superficie)	
Adherencia	100% (Máx: GT0)	

Uso del producto

Soporte	Materiales porosos (no fisurados): cemento, fibrocemento, piedra natural, mortero, ladrillo, material cerámico	
Preparación del soporte	La superficie debe estar seca, sana, limpia y sin polvo. Eliminar las eflorescencias lavando con agua acidificada, neutralizado con agua y posterior cepillado. La temperatura del soporte debe estar comprendida entre 5 y 30°C	
Preparación del producto	Antes de aplicar, homogeneizar bien el producto con una espátula	
Sistema de aplicación	Brocha, Rodillo, Pistola airless	
Dilución	No es necesario diluir	
Aplicación	1-2 manos de 10 – 25 µm. En superficies verticales aplicar de abajo hacia arriba	
Secado/curado	Seco tacto: 1 hora El tiempo de secado está muy influido por el gramaje, el tipo y condición del soporte y las condiciones ambientales.	
Repintado	24 horas	
Limpieza	ORODIS 719	

Producto	Código artículo.	Marca	Autor	Fecha	Versión	Reemplaza	Página	Idioma
OROIMPER 112	01R112000ZZ	OROPAL	IRURENA GROUP	08.01.24	1	Todas las anteriores	1/2	ES

Sistema recomendado	Imprimación	Acabado
Cemento, Hormigón		OROIMPER 112
Ladrillo cara vista		OROIMPER 112

Información adicional	
Seguridad	Consultar etiquetado del envase. Para más información solicitar la Hoja de Seguridad.
Tiempo de almacenaje	1 año

La información contenida en la hoja técnica y el consiguiente asesoramiento que de ella se deriva, son una consecuencia de nuestro leal saber, hacer y forma de proceder, debiendo entenderse como pautas a seguir, sin compromiso por nuestra parte. Los valores recogidos en esta hoja técnica son datos orientativos y no deben de considerarse como especificación. El cliente puede y debe efectuar un examen de los productos suministrados por nosotros, verificando su idoneidad y capacidad para los fines que se persiguen obtener. Una correcta aplicación, un adecuado empleo, las variaciones de las condiciones de trabajo, etc, quedan totalmente fuera de nuestras posibilidades de control, debiéndose por tanto, responsabilizar al cliente. De todo lo reseñado, se sobreentiende que garantizamos plenamente, la calidad de nuestros fabricados, como consecuencia del compromiso de venta y suministro previamente adquiridos.

Producto	Código artículo.	Marca	Autor	Fecha	Versión	Reemplaza	Página	Idioma
OROIMPER 112	01R112000ZZZ	OROPAL	IRURENA GROUP	08.01.24	1	Todas las anteriores	2/2	ES