



OROPALGUM 115F

ANTIGOTERAS FIBRADO

Membrana impermeabilizante al agua, a base de emulsión estireno acrílica, reforzado con fibra de vidrio que aumenta su resistencia a los movimientos de dilatación y contracción, minimizando la formación de fisuras en la superficie aplicada. Indicada para impermeabilización de cubiertas, de fácil aplicación, proporcionando un revestimiento continuo de capa gruesa que permite reparar zonas de fisuras o con tendencia a su formación. Resiste al envejecimiento exterior y mantiene la elasticidad por debajo de 0°C. Pisable o transitable de forma no continuada, con resistencia al ensuciamiento. Contiene conservantes que dotan a la pintura de protección fungicida y anti-moho.

Parámetros físicos

Viscosidad (Brookfield sp_6 10rpm)	23000 – 43000 cpoise		
Peso específico	1,35 – 1,39 g/mL		
Sólidos	58 – 60 %		
COV	< 30 g/L	Valor límite (2010) según la directiva 2004/42/CE para este producto (sub. cat. A/c): 40 g/L	
Color	Blanco, Rojo Inglés, Teja, Verde, Gris y Negro		
Rendimiento	1 m ² /L	(1400 g/m ²)	(por mano)
Aspecto en el envase	Líquido viscoso		
Aspecto de la película seca	Acabado mate elástico con buena nivelación		
Estabilidad (sin abrir el envase)	12 meses a 10 – 25°C		
Brillo	< 5 %		
Adherencia	100 % (Máx: GT0)		

Uso del producto

Soporte	Cemento, hormigón, piedra y ladrillo
Preparación del soporte	La superficie debe estar seca, sin eflorescencias, manchas ó grietas de más de 0,8 mm de ancho. Aconsejable sellado
Preparación del producto	No pintar a menos de 10°C, ni con riesgo de lluvia, niebla ó helada. Antes de aplicar, homogeneizar bien el producto con una espátula
Sistema de aplicación	Brocha y Rodillo
Dilución	Hasta un 15% con agua (la primera mano).
Aplicación	Sellar la superficie con OROIMPER 106 ó con una mano de OROIMPER 115F diluida al 15% con agua. Aplicar dos manos de OROIMPER 115F, 500 μ m secas, dejando secar a fondo cada mano.
Secado/curado	Seco tacto: 4 – 12 horas (según humedad) El tiempo de secado está muy influido por el gramaje, el tipo y condición del soporte y las condiciones ambientales.
Repintado	18 – 24 horas (según humedad)
Limpieza	AGUA

Sistema recomendado

Imprimación

Acabado

Terrazas	OROPALGUM 115F (diluido) OROIMPER 106	OROPALGUM 115F
----------	--	----------------

Información adicional

Seguridad	Consultar etiquetado del envase. Para más información solicitar la Hoja de Seguridad.
Tiempo de almacenaje	1 año

Producto	Código artículo.	Marca	Autor	Fecha	Versión	Reemplaza	Página	Idioma
OROPALGUM 115F	01R115XXXZZFIB	OROPAL	IRURENA GROUP	08.01.24	1	Todas las anteriores	1/2	ES