

OROLITE 121

REVESTIMIENTO TIPO PLIOLITE

Pintura antihumedad al caucho – acrílico para fachadas tipo Pliolite®. Ofrece un recubrimiento con excelente resistencia a la intemperie y la alcalinidad del cemento, permitiendo la transpiración del interior gracias a sus microporos. El anclaje sobre el sustrato es bueno, pudiendo ser aplicado incluso a baja temperatura. Su gran poder de cobertura y capacidad para tapar manchas lo convierten en un producto idóneo para la restauración de paramentos sucios y en mal estado.

Parámetros físicos

Viscosidad (copa Ford nº4)	200 – 300"
Peso específico	1,50 – 1,55 g/mL
Sólidos	75%
COV	<430 g/L Valor límite (2010) según directiva 2004/42/CE (sub.cat. A/c):430 g/L
Color	Blanco
Rendimiento	8 – 11 m ² /L (135 – 190 g/m ²) (por mano)
Aspecto en el envase	Líquido viscoso
Aspecto de la película seca	Acabado mate con buena cobertura y nivelación
Estabilidad (sin abrir el envase)	12 meses a 10 – 25°C
Brillo	<4%
Adherencia	100% (Máx: GT0)

Uso del producto

Soporte	Cemento, Hormigón
Preparación del soporte	La superficie debe estar seca, sin eflorescencias, arenas o fisuras. En el caso de aplicar sobre pinturas ó superficies desconchadas, sanear con chorro de arena.
Preparación del producto	Antes de aplicar, homogeneizar bien el producto con una espátula
Sistema de aplicación	Brocha, Rodillo, Pistola neumática, Pistola airless
Dilución	Hasta un 10% con ORODIS 719 (la primera mano)
Aplicación	1 primera mano diluida al 10% con ORODIS 719 para que penetre o 1 mano de OROPRIMER 106 y 2 manos más de acabado sin diluir a 50 – 70 µm secas
Secado/curado	Seco tacto: 2 horas <small>El tiempo de secado está muy influido por el gramaje, el tipo y condición del soporte y las condiciones ambientales.</small>
Repintado	12 – 24 horas
Limpieza	ORODIS 719

Sistema recomendado

Imprimación

Acabado

Cemento, Hormigón

OROLITE 121 diluida 10%
OROPRIMER 106

OROLITE 121
OROKRIL

Información adicional

Seguridad	Consultar etiquetado del envase. Para más información solicitar la Hoja de Seguridad.
Tiempo de almacenaje	1 año

La información contenida en la hoja técnica y el consiguiente asesoramiento que de ella se deriva, son una consecuencia de nuestro leal saber, hacer y forma de proceder, debiendo entenderse como pautas a seguir, sin compromiso por nuestra parte. Los valores recogidos en esta hoja técnica son datos orientativos y no deben de considerarse como especificación. El cliente puede y debe efectuar un examen de los productos suministrados por nosotros, verificando su idoneidad y capacidad para los fines que se persiguen obtener. Una correcta aplicación, un adecuado empleo, las variaciones de las condiciones de trabajo, etc, quedan totalmente fuera de nuestras posibilidades de control, debiéndose por tanto, responsabilizar al cliente. De todo lo reseñado, se sobreentiende que garantizamos plenamente, la calidad de nuestros fabricados, como consecuencia del compromiso de venta y suministro previamente adquiridos.

Producto	Código artículo.	Marca	Autor	Fecha	Versión	Reemplaza	Página	Idioma
OROLITE 121	01R121010ZZZ	OROPAL	IRURENA GROUP	02.07.24	1	Todas las anteriores	1/1	ES