

# OROKRIL 145

## PINTURA PARA FACHADAS SILICONADA

Revestimiento hidrófugo acrílico siliconado para fachadas antiguas, superficies con cal y, en general, superficies de albañilería tanto exterior como interior. Ofrece un acabado mate sedoso, que deja transpirar al soporte. **No mezclar con ninguna pintura plástica.**

### Parámetros físicos

Viscosidad (Brookfield <small>sp6 10rpm</small> )	15000 – 25000 cpoise	
Peso específico	1,48 – 1,58 g/mL	
Sólidos	62%	
COV	<40 g/L	Valor límite (2010) según la directiva 2004/42/CE para este producto (sub. cat. A/c): 40 g/L
Color	Blanco (colores, consultar)	
Rendimiento	7 – 9 m <sup>2</sup> /L	(180 – 220 g/m <sup>2</sup> )
Aspecto en el envase	Líquido viscoso	
Aspecto de la película seca	Acabado mate sedoso, con buena cubrición y nivelación	
Clasificación al fuego	B-s1,d0	
Estabilidad (sin abrir el envase)	12 meses a 10 – 25°C	
Brillo	2 – 4%	
Lavabilidad	>3000 dobles pasadas	

### Uso del producto

Soporte	Cemento, hormigón, yeso, cal...
Preparación del soporte	Los soportes de albañilería deben estar secos, sin salitre, arenas o fisuras. Conforme a NTE-RPP-24. En el caso de que la superficie se encuentre en mal estado, limpiar con chorro de arena. Si se van a pintar superficies con cal, levantar las placas mal adheridas, lijar cuidadosamente y eliminar el polvillo del paramento por cepillado
Preparación del producto	No pintar por debajo de 5°C, ni con tiempo lluvioso. Homogeneizar bien el producto antes de su utilización. En caso de teñir, hacer una prueba previa
Sistema de aplicación	Brocha, Rodillo, Pistola neumática, Pistola airless
Dilución	Hasta un 5% de agua (la primera mano)
Aplicación	1 mano a brocha ó rodillo, diluida al 5% para que penetre bien, y 1 mano más a rodillo de acabado sin diluir a 50 – 60 µm secas.
Secado/curado	Seco tacto: 30 minutos El tiempo de secado está muy influido por el gramaje, el tipo y condición del soporte y las condiciones ambientales.
Repintado	6 – 12 horas
Limpieza	AGUA

Producto	Código artículo.	Marca	Autor	Fecha	Versión	Reemplaza	Página	Idioma
OROKRIL 145	01R145010ZZZ	OROPAL	IRURENA GROUP	08.01.24	1	Todas las anteriores	1/2	ES

Sistema recomendado	Imprimación	Acabado
Cemento, Hormigón	OROKRIL 145	OROKRIL 145
Cal	OROKRIL 145	OROKRIL 145

Información adicional	
Seguridad	Consultar etiquetado del envase. Para más información solicitar la Hoja de Seguridad.
Tiempo de almacenaje	1 año

La información contenida en la hoja técnica y el consiguiente asesoramiento que de ella se deriva, son una consecuencia de nuestro leal saber, hacer y forma de proceder, debiendo entenderse como pautas a seguir, sin compromiso por nuestra parte. Los valores recogidos en esta hoja técnica son datos orientativos y no deben de considerarse como especificación. El cliente puede y debe efectuar un examen de los productos suministrados por nosotros, verificando su idoneidad y capacidad para los fines que se persiguen obtener. Una correcta aplicación, un adecuado empleo, las variaciones de las condiciones de trabajo, etc, quedan totalmente fuera de nuestras posibilidades de control, debiéndose por tanto, responsabilizar el cliente. De todo lo reseñado, se sobreentiende que garantizamos plenamente, la calidad de nuestros fabricados, como consecuencia del compromiso de venta y suministro previamente adquiridos.

Producto	Código artículo.	Marca	Autor	Fecha	Versión	Reemplaza	Página	Idioma
OROKRIL 145	01R145010ZZZ	OROPAL	IRURENA GROUP	08.01.24	1	Todas las anteriores	2/2	ES