

OROKRIL 156

PINTURA PARA FACHADAS

Pintura mate muy lavable, para fachadas. Diseñada a base de copolímeros acrílicos, para la decoración de superficies exteriores por su buena impermeabilidad al agua y resistencia a los agentes atmosféricos. Transpirable al vapor de agua. Contiene biocidas, que dotan a la pintura de protección fungicida y antimoho.

Parámetros físicos

Viscosidad (Brookfield sp6 10rpm)	10000 – 20000 cpoise	
Peso específico	1,54 – 1,58 g/mL	
Sólidos	62%	
COV	<30 g/L	Valor límite (2010) según la directiva 2004/42/CE para este producto (sub. cat. A/a): 30 g/L
Color	Blanco	
Rendimiento	6 – 8 m ² /L	(190 – 270 g/m ²)
Aspecto en el envase	Líquido viscoso	
Aspecto de la película seca	Acabado mate, cubriente y lavable	
Clasificación al fuego	B-s1,d0	
Estabilidad (sin abrir el envase)	12 meses a 10 – 25°C	
Brillo	<3%	
Lavabilidad	>10.000 dobles pasadas.	

Uso del producto

Soporte	Cemento, hormigón, yeso... (no aplicar sobre cola, temple o cal)	
Preparación del soporte	La superficie debe estar seca, bien fraguada, sin manchas, salitre, arenas o fisuras. Conforme a NTE-RPP-24.	
Preparación del producto	No pintar por debajo de 5°C, ni con tiempo lluvioso. Homogeneizar bien el producto antes de su utilización.	
Sistema de aplicación	Brocha, Rodillo, Pistola neumática, Pistola airless	
Dilución	Hasta un 10% con agua (la primera mano)	
Aplicación	1 primera mano de OROPRIMER 103, diluido 1:1 para que penetre bien, y 2 manos más de acabado sin diluir a 50 – 70 µm.	
Secado/curado	Seco tacto: 30-60 minutos El tiempo de secado está muy influido por el gramaje, el tipo y condición del soporte y las condiciones ambientales.	
Repintado	6-12 horas	
Limpieza	AGUA	

Sistema recomendado

Sistema recomendado	Imprimación	Acabado
Yeso, Hormigón	OROPRIMER 103	OROKRIL 156

Información adicional

Seguridad	Consultar etiquetado del envase. Para más información solicitar la Hoja de Seguridad.
Tiempo de almacenaje	1 año

La información contenida en la hoja técnica y el consiguiente asesoramiento que de ella se deriva, son una consecuencia de nuestro leal saber, hacer y forma de proceder, debiendo entenderse como pautas a seguir, sin compromiso por nuestra parte. Los valores recogidos en esta hoja técnica son datos orientativos y no deben de considerarse como especificación. El cliente puede y debe efectuar un examen de los productos suministrados por nosotros, verificando su idoneidad y capacidad para los fines que se persiguen obtener. Una correcta aplicación, un adecuado empleo, las variaciones de las condiciones de trabajo, etc, quedan totalmente fuera de nuestras posibilidades de control, debiéndose por tanto, responsabilizar al cliente. De todo lo reseñado, se sobreentiende que garantizamos plenamente, la calidad de nuestros fabricados, como consecuencia del compromiso de venta y suministro previamente adquiridos.

Producto	Código artículo.	Marca	Autor	Fecha	Versión	Reemplaza	Página	Idioma
OROKRIL 156	01R156XXXZZ	OROPAL	IRURENA GROUP	08.01.24	1	Todas las anteriores	1/1	ES