

# OROKRIL 161

## PINTURA PARA FACHADAS

Pintura plástica mate sedoso, de gran lavabilidad y resistente al frote. Excelente para la decoración de interiores y exteriores por su buena resistencia al agua y a los rayos ultravioleta. Contiene biocidas que dotan a la pintura de protección fungicida y antimoho. Entre sus propiedades destacan su excelente blancura y cubrición.

### Parámetros físicos

Viscosidad (Brookfield $sp6$ 10rpm)	15000 – 25000 cpoise	
Peso específico	1,45 g/mL	
Sólidos	60%	
COV	<40 g/L	Valor límite (2010) según la directiva 2004/42/CE para este producto (sub. cat. A/c): 40 g/L
Color	Blanco	
Rendimiento	7 – 9 m <sup>2</sup> /L	(170 – 200 g/m <sup>2</sup> )
Aspecto en el envase	Líquido viscoso	
Aspecto de la película seca	Acabado mate sedoso, cubriente y muy lavable	
Clasificación al fuego	B-s1,d0	
Estabilidad (sin abrir el envase)	12 meses a 10 – 25°C	
Brillo	2 – 5%	
Lavabilidad	>10000 dobles pasadas	

### Uso del producto

Soporte	Cemento, hormigón, yeso, piedra, ladrillo...	
Preparación del soporte	La superficie debe estar seca, bien fraguada, sin salitre, hongos, residuos de encofrado, arenas o fisuras. Conforme a NTE-RPP-24.	
Preparación del producto	No pintar por debajo de 7°C, ni con tiempo lluvioso. Homogeneizar bien el producto antes de su utilización.	
Sistema de aplicación	Brocha, Rodillo, Pistola neumática, Pistola airless	
Dilución	Hasta un 20% con agua (la primera mano)	
Aplicación	Sellar con una primera mano de OROIMPER 106, ó una mano del OROKRIL 161 diluida al 20% con agua para que penetre bien, y 2 manos más de acabado sin diluir a 50 – 60 µm secas.	
Secado/curado	Seco tacto: 30 minutos <small>El tiempo de secado está muy influido por el gramaje, el tipo y condición del soporte y las condiciones ambientales.</small>	
Repintado	4 – 12 horas	
Limpieza	AGUA	

### Sistema recomendado

### Imprimación

### Acabado

Yeso, Hormigón

OROIMPER 106  
OROKRIL 161

OROKRIL 161

### Información adicional

Seguridad	Consultar etiquetado del envase. Para más información solicitar la Hoja de Seguridad.
Tiempo de almacenaje	1 año

La información contenida en la hoja técnica y el consiguiente asesoramiento que de ella se deriva, son una consecuencia de nuestro leal saber, hacer y forma de proceder, debiendo entenderse como pautas a seguir, sin compromiso por nuestra parte. Los valores recogidos en esta hoja técnica son datos orientativos y no deben de considerarse como especificación. El cliente puede y debe efectuar un examen de los productos suministrados por nosotros, verificando su idoneidad y capacidad para los fines que se persiguen obtener. Una correcta aplicación, un adecuado empleo, las variaciones de las condiciones de trabajo, etc, quedan totalmente fuera de nuestras posibilidades de control, debiéndose por tanto, responsabilizar al cliente. De todo lo reseñado, se sobreentiende que garantizamos plenamente, la calidad de nuestros fabricados, como consecuencia del compromiso de venta y suministro previamente adquiridos.

Producto	Código artículo.	Marca	Autor	Fecha	Versión	Reemplaza	Página	Idioma
OROKRIL 161	01R161010ZZZ	OROPAL	IRURENA GROUP	08.01.24	1	Todas las anteriores	1/1	ES