

# OROLEX 260

## ESMALTE ALQUÍDICO

Esmalte al uso de acabado mate y tacto suave. Contiene inhibidores de corrosión que aportan a la película de pintura un carácter antioxidante. A su buena nivelación une una excelente brochabilidad. Recomendado como capa de acabado en interiores y exteriores para puertas, ventanas, zócalos, marcos, armarios, etc...

### Parámetros físicos

Viscosidad (copa Ford nº4)	120 – 240"	(según color)
Peso específico	1,35 – 1,50 g/mL	(según color)
Sólidos	73 – 78%	(según color)
COV	<500 g/L	Valor límite (2010) según la directiva 2004/42/CE para este producto (sub. cat. A/i): 500 g/L
Color	Blanco, Negro	
Rendimiento	14 – 19 m <sup>2</sup> /L	(70 – 100 g/m <sup>2</sup> )
Aspecto en el envase	Líquido viscoso	
Aspecto de la película seca	Esmalte mate de buena nivelación y tacto suave	
Estabilidad (sin abrir el envase)	12 meses a 10 – 25°C	
Brillo	<4%	
Adherencia	100% (Máx: GT0)	

### Uso del producto

Soporte	Todo tipo de superficies convenientemente imprimadas
Preparación del soporte	Las superficies a pintar deben estar limpias y secas, conforme a NTE-RPP-34-35.
Preparación del producto	Antes de aplicar, homogeneizar bien el producto con una espátula
Sistema de aplicación	Brocha, Rodillo, Pistola neumática
Dilución	Aplicación a brocha / rodillo: No diluir ó máx. 3% con ORODIS 719 Aplicación a pistola: Hasta un 15% de ORODIS 717
Aplicación	2 manos de acabado de 30-40 µm Antes de su uso: Homogeneizar el producto y atemperarlo (>14 °C)
Secado/curado	Seco tacto: 5 – 6 horas El tiempo de secado está muy influido por el gramaje, el tipo y condición del soporte y las condiciones ambientales.
Repintado	24 horas
Limpieza	ORODIS 719 ó White spirit

Sistema recomendado	Imprimación	Capa Intermedia	Acabado
Hierro, Acero	OROPRIMER 420		OROLEX 260
Madera	OROPRIMER 401		OROLEX 260

### Información adicional

Seguridad	Consultar etiquetado del envase. Para más información solicitar la Hoja de Seguridad.
Tiempo de almacenaje	1 año

La información contenida en la hoja técnica y el consiguiente asesoramiento que de ella se deriva, son una consecuencia de nuestro leal saber, hacer y forma de proceder, debiendo entenderse como pautas a seguir, sin compromiso por nuestra parte. Los valores recogidos en esta hoja técnica son datos orientativos y no deben de considerarse como especificación. El cliente puede y debe efectuar un examen de los productos suministrados por nosotros, verificando su idoneidad y capacidad para los fines que se persiguen obtener. Una correcta aplicación, un adecuado empleo, las variaciones de las condiciones de trabajo, etc, quedan totalmente fuera de nuestras posibilidades de control, debiéndose por tanto, responsabilizar el cliente. De todo lo reseñado, se sobreentiende que garantizamos plenamente, la calidad de nuestros fabricados, como consecuencia del compromiso de venta y suministro previamente adquiridos.

Producto	Código artículo.	Marca	Autor	Fecha	Versión	Reemplaza	Página	Idioma
OROLEX 260	02R260XXXZZZ	OROPAL	IRURENA GROUP	08.01.24	1	Todas las anteriores	1/1	ES