

OROLAK 272

ESMALTE LACA DE POLIURETANO

Esmalte – laca de poliuretano gliceroftálico satinado. Contiene inhibidores de corrosión que aportan a la película de pintura un carácter antioxidante. Ofrece un acabado laca de tacto sedoso y buena cubrición, con elevada resistencia a los roces. Especialmente recomendado para el lacado de muebles, puertas, marcos. Diseñado para soportar temperaturas de hasta 100°C, es muy útil para la decoración de elementos metálicos como radiadores, tuberías...

Parámetros físicos

Viscosidad (copa Ford nº4)	120 – 180"
Peso específico	1,13 – 1,43 g/mL (según color)
Sólidos	65 – 75% (según color)
COV	<500 g/L Valor límite (2010) según la directiva 2004/42/CE para este producto (sub. cat. A/i): 500 g/L
Color	Blanco, negro y colores
Rendimiento	13 – 18 m ² /L (65 – 110 g/m ²)
Aspecto en el envase	Líquido viscoso
Aspecto de la película seca	Esmalte satinado de tacto sedoso y buena cubrición y nivelación
Estabilidad (sin abrir el envase)	12 meses a 10 – 25°C
Brillo	20 – 40%
Adherencia	100% (Máx: GT0)
Grado de refinado	≤15 µm

Uso del producto

Soporte	Todo tipo de superficies convenientemente imprimadas
Preparación del soporte	Las superficies a pintar deben estar limpias y secas, conforme a NTE-RPP-34-35.
Preparación del producto	Antes de aplicar, homogeneizar bien el producto con una espátula
Sistema de aplicación	Brocha, Rodillo, Pistola neumática
Dilución	Aplicación a brocha / rodillo: No diluir ó máx. 3% con ORODIS 719 Aplicación a pistola: Hasta un 20% de ORODIS 717
Aplicación	1-2 manos de 30-40 µm. Al aplicar como capa intermedia, conviene realizar un lijado fino antes de aplicar el acabado. Antes de su uso: Homogeneizar el producto y atemperarlo (>14 °C)
Secado/curado	Seco tacto: 2 – 3 horas El tiempo de secado está muy influido por el gramaje, el tipo y condición del soporte y las condiciones ambientales.
Repintado	12 horas
Limpieza	ORODIS 719 ó White spirit

Sistema recomendado

Sistema recomendado	Imprimación	Capa Intermedia	Acabado
Hierro, Acero	OROPRIMER 420	OROLAK 272	OROLAK 272
Madera	OROPRIMER 401	OROLAK 272	OROLAK 272

Información adicional

Seguridad	Consultar etiquetado del envase. Para más información solicitar la Hoja de Seguridad.
Tiempo de almacenaje	1 año

Producto	Código artículo.	Marca	Autor	Fecha	Versión	Reemplaza	Página	Idioma
OROLAK 272	02R272XXXZZ	OROPAL	IRURENA GROUP	08.01.24	1	Todas las anteriores	1/2	ES