

OROSPORT 303

PINTURA PARA PISCINAS

Pintura mate acrílica al agua, diseñada exclusivamente para el pintado de piscinas. Entre otras características destaca su secado rápido, buena repintabilidad sin necesidad de lijados y una excelente resistencia al envejecimiento por la acción de los rayos ultravioletas. Gran resistencia a la formación de algas y verdín. Combinado con la silice OROLUR 396 se consiguen acabados antideslizantes CLASE 3.

Parámetros físicos

Viscosidad (Brookfield sp6 10rpm)	13000 – 20000 cpoise
Peso específico	1,45 – 1,50 g/mL
Sólidos	61%
Color	Azul mar caribe
Rendimiento	7 – 9 m ² /L (165 – 200 g/m ²)
Aspecto en el envase	Líquido viscoso
Aspecto de la película seca	Acabado mate, de buena cubrición y nivelación
Estabilidad (sin abrir el envase)	24 meses a 10 – 25°C
Brillo	<5%
Adherencia	100% (Máx: GT0)
Lavabilidad	>5000 dobles pasadas
Resbaladricidad(CON OROLUR 396)	Clase 3 (UNE 41901:2017 EX)

Uso del producto

Soporte	Cemento u Hormigón poroso
Preparación del soporte	El soporte debe estar limpio consistente y poroso. Si se va a aplicar sobre pinturas acrílicas viejas, rascar a fondo y lavar con un detergente. Posteriormente, aclarar y secar. No aplicar sobre pinturas al clorocaucho.
Preparación del producto	No pintar por debajo de 7°C. Antes de aplicar, homogeneizar bien el producto con una espátula
Sistema de aplicación	Brocha, Rodillo, Pistola neumática, Pistola airless
Dilución	Hasta el 15% con agua (la primera mano)
Aplicación	1 mano a brocha diluida un 15% con agua, dejar endurecer, y 1 ó 2 manos más sin diluir a 50 – 60 µm secas. Una vez aplicado, dejar endurecer una semana antes de llenar la piscina
Secado/curado	Seco tacto: 1 hora El tiempo de secado está muy influido por el gramaje, el tipo y condición del soporte y las condiciones ambientales.
Repintado	6 – 12 horas
Limpieza	AGUA

Sistema recomendado	Imprimación	Capa Intermedia	Acabado
Cemento, Hormigón	OROSPORT 303	OROSPORT 303	OROSPORT 303

Información adicional

Seguridad	Consultar etiquetado del envase. Para más información solicitar la Hoja de Seguridad.
-----------	---

La información contenida en la hoja técnica y el consiguiente asesoramiento que de ella se deriva, son una consecuencia de nuestro leal saber, hacer y forma de proceder, debiendo entenderse como pautas a seguir, sin compromiso por nuestra parte. Los valores recogidos en esta hoja técnica son datos orientativos y no deben de considerarse como especificación. El cliente puede y debe efectuar un examen de los productos suministrados por nosotros, verificando su idoneidad y capacidad para los fines que se persiguen obtener. Una correcta aplicación, un adecuado empleo, las variaciones de las condiciones de trabajo, etc, quedan totalmente fuera de nuestras posibilidades de control, debiéndose por tanto, responsabilizar al cliente. De todo lo reseñado, se sobreentiende que garantizamos plenamente, la calidad de nuestros fabricados, como consecuencia del compromiso de venta y suministro previamente adquiridos.

Producto	Código artículo.	Marca	Autor	Fecha	Versión	Reemplaza	Página	Idioma
OROSPORT 303	03R303163ZZZ	OROPAL	IRURENA GROUP	02.02.24	1	Todas las anteriores	1/1	ES

OROLAK 272

Tiempo de almacenaje 1 año

La información contenida en la hoja técnica y el consiguiente asesoramiento que de ella se deriva, son una consecuencia de nuestro leal saber, hacer y forma de proceder, debiendo entenderse como pautas a seguir, sin compromiso por nuestra parte. Los valores recogidos en esta hoja técnica son datos orientativos y no deben de considerarse como especificación. El cliente puede y debe efectuar un examen de los productos suministrados por nosotros, verificando su idoneidad y capacidad para los fines que se persiguen obtener. Una correcta aplicación, un adecuado empleo, las variaciones de las condiciones de trabajo, etc, quedan totalmente fuera de nuestras posibilidades de control, debiéndose por tanto, responsabilizar el cliente. De todo lo reseñado, se sobreentiende que garantizamos plenamente, la calidad de nuestros fabricados, como consecuencia del compromiso de venta y suministro previamente adquiridos.

Producto	Código artículo.	Marca	Autor	Fecha	Versión	Reemplaza	Página	Idioma
OROLAK 272	02R272XXXZZ	OROPAL	IKI COATINGS – IRURENA GROUP	02.02.24	«Versio	Todas las anteriores	2/2	ES