

OROSPORT 307

PINTURA PARA SUELOS DEPORTIVOS Y GARAJES

Recubrimiento mate acrílico al agua de un componente antipolvo, de aplicación tanto interior como exterior, especialmente recomendado para el pintado de pistas de deporte, frontones, suelos de garajes de bajo tránsito... Resistente al roce y excelente resistencia al envejecimiento provocado por la acción de los rayos ultravioletas.

Parámetros físicos

Viscosidad (Brookfield sp_6 10rpm)	5000 – 10000 cpoise	(según color)
Peso específico	1,25 – 1,40 g/mL	(según color)
Sólidos	45 – 60%	(según color)
Color	Blanco, Verde tenis, Gris, Óxido rojo	
Rendimiento	6 – 9 m ² /L	(170 – 220 g/m ²) (según color)
Aspecto en el envase	Líquido viscoso	
Aspecto de la película seca	Acabado mate resistente al roce	
Estabilidad (sin abrir el envase)	12 meses a 10 – 25°C	
Brillo	<4%	
Adherencia	100% (Máx: GT0)	
Lavabilidad	>5000 dobles pasadas	

Uso del producto

Soporte	Cemento, Hormigón, Asfalto
Preparación del soporte	Las superficies de cemento deben estar secas, sin arenas ni polvo. Las superficies de asfalto serán de aglomerado con grava, porosas, sin polvo y secas. No aplicar sobre pinturas al disolvente.
Preparación del producto	No pintar por debajo de 7°C. Antes de aplicar, homogeneizar bien el producto con una espátula
Sistema de aplicación	Brocha, Rodillo, Pistola neumática, Pistola airless
Dilución	Hasta el 10% con agua (la primera mano)
Aplicación	1 primera mano diluida un 10% con agua para que penetre, y 2 manos más sin diluir a 50 – 60 μ m secas. Dejar secar bien cada mano.
Secado/curado	Seco tacto: 1 – 2 horas El tiempo de secado está muy influido por el gramaje, el tipo y condición del soporte y las condiciones ambientales.
Repintado	6 – 12 horas
Limpieza	AGUA

Sistema recomendado	Imprimación	Capa Intermedia	Acabado
Cemento, Hormigón, Asfalto	OROSPORT 307	OROSPORT 307	OROSPORT 307

Información adicional

Seguridad	Consultar etiquetado del envase. Para más información solicitar la Hoja de Seguridad.
Tiempo de almacenaje	1 año

La información contenida en la hoja técnica y el consiguiente asesoramiento que de ella se deriva, son una consecuencia de nuestro leal saber, hacer y forma de proceder, debiendo entenderse como pautas a seguir, sin compromiso por nuestra parte. Los valores recogidos en esta hoja técnica son datos orientativos y no deben de considerarse como especificación. El cliente puede y debe efectuar un examen de los productos suministrados por nosotros, verificando su idoneidad y capacidad para los fines que se persiguen obtener. Una correcta aplicación, un adecuado empleo, las variaciones de las condiciones de trabajo, etc, quedan totalmente fuera de nuestras posibilidades de control, debiéndose por tanto, responsabilizar al cliente. De todo lo reseñado, se sobreentiende que garantizamos plenamente, la calidad de nuestros fabricados, como consecuencia del compromiso de venta y suministro previamente adquiridos.

Producto	Código artículo.	Marca	Autor	Fecha	Versión	Reemplaza	Página	Idioma
OROSPORT 307	03R307XXXZZ	OROPAL	IRURENA GROUP	08.01.24	1	Todas las anteriores	1/1	ES