

OROSPORT 313

PINTURA PARA PISCINAS

Pintura de tipo clorocaucho con alta cubrición, especialmente diseñada para el pintado de piscinas. Es además una pintura de secado físico, fácilmente repintable. Acabado liso y mate. No apto para piscinas de poliéster..

Parámetros físicos

Viscosidad (Brookfield sp6 10rpm)	7000 – 13000 cpoise
Peso específico	1,50 – 1,55 g/mL
Sólidos	70%
Color	Azul mar Caribe
Rendimiento	5 – 6 m ² /Kg (160 – 200 g/m ²)
Aspecto en el envase	Líquido viscoso
Aspecto de la película seca	Acabado mate liso y cubriente
Estabilidad (sin abrir el envase)	12 meses a 10 – 25°C
Brillo	<5%
Adherencia	100% (Máx: GT0)

Uso del producto

Soporte	Cemento, Hormigón
Preparación del soporte	Las superficies de cemento deben estar limpias y secas. El vaso de la piscina debe estar aislado de la tierra en la que se apoya. En el caso de que haya pintura vieja en la superficie, levantar las costras sueltas con espátula o mediante lijado. Lavar con cepillo ó detergente. Secar y parchear agujeros.
Preparación del producto	No pintar a temperaturas inferiores a 10°C, ni humedades relativas superiores al 80%. Antes de aplicar, homogeneizar bien el producto con una espátula
Sistema de aplicación	Brocha, Rodillo, Pistola neumática, Pistola airless
Dilución	Hasta el 15% con ORODIS 719 (la primera mano)
Aplicación	1 primera mano diluida un 15% con ORODIS 719, y 2 manos más sin diluir a 50 – 60 µm secas. Una vez aplicado, dejar endurecer una semana antes de llenar la piscina
Secado/curado	Seco tacto: 1 hora. El tiempo de secado está muy influido por el gramaje, el tipo y condición del soporte y las condiciones ambientales.
Repintado	12 – 24 horas
Limpieza	ORODIS 719

Sistema recomendado

Cemento, Hormigón

Imprimación

OROSPORT 313

Acabado

OROSPORT 313

Información adicional

Seguridad	Consultar etiquetado del envase. Para más información solicitar la Hoja de Seguridad.
Tiempo de almacenaje	1 año

La información contenida en la hoja técnica y el consiguiente asesoramiento que de ella se deriva, son una consecuencia de nuestro leal saber, hacer y forma de proceder, debiendo entenderse como pautas a seguir, sin compromiso por nuestra parte. Los valores recogidos en esta hoja técnica son datos orientativos y no deben de considerarse como especificación. El cliente puede y debe efectuar un examen de los productos suministrados por nosotros, verificando su idoneidad y capacidad para los fines que se persiguen obtener. Una correcta aplicación, un adecuado empleo, las variaciones de las condiciones de trabajo, etc, quedan totalmente fuera de nuestras posibilidades de control, debiéndose por tanto, responsabilizar al cliente. De todo lo reseñado, se sobreentiende que garantizamos plenamente, la calidad de nuestros fabricados, como consecuencia del compromiso de venta y suministro previamente adquiridos.

Producto	Código artículo.	Marca	Autor	Fecha	Versión	Reemplaza	Página	Idioma
OROSPORT 313	03R313163ZZZ	OROPAL	IRURENA GROUP	08.01.24	1	Todas las anteriores	1/1	ES