

OROSPORT 315

PINTURA PARA PISCINAS

Pintura para piscinas al clorocaucho, con alta resistencia al agua clorada. Las resinas termoplásticas que componen el producto aportan un secado rápido y una fácil repintabilidad. Acabado impermeable, liso y semimate.

Parámetros físicos

Viscosidad (Brookfield sp_6 10rpm)	5000 – 15000 cpoise
Peso específico	1,45 – 1,55 g/mL
Sólidos	65%
Color	Azul mar Caribe
Rendimiento	7 – 8 m ² /L (190 – 225 g/m ²)
Aspecto en el envase	Líquido viscoso
Aspecto de la película seca	Acabado semimate liso
Estabilidad (sin abrir el envase)	12 meses a 10 – 25°C
Brillo	10 – 20%
Adherencia	100% (Máx: GT0)

Uso del producto

Soporte	Cemento, Hormigón
Preparación del soporte	Las superficies de cemento deben estar limpias y secas. El vaso de la piscina debe estar aislado de la tierra en la que se apoya. En el caso de que haya pintura vieja en la superficie, levantar las costras sueltas con espátula o mediante lijado. Lavar con cepillo ó detergente. Secar y parchear agujeros.
Preparación del producto	No pintar a temperaturas inferiores a 10°C, ni humedades relativas superiores al 80%. Antes de aplicar, homogeneizar bien el producto con una espátula
Sistema de aplicación	Brocha, Rodillo, Pistola neumática, Pistola airless
Dilución	Hasta el 15% con ORODIS 719 (la primera mano)
Aplicación	1 primera mano diluida un 15% con ORODIS 719, y 2 manos más sin diluir a 50 – 60 μ m secas. Una vez aplicado, dejar endurecer una semana antes de llenar la piscina
Secado	Seco tacto: 1 hora El tiempo de secado está muy influido por el gramaje, el tipo y condición del soporte y las condiciones ambientales.
Repintado	12 – 24 horas
Llenado de piscina	4-5 días
Limpieza	ORODIS 719

Sistema recomendado

Cemento, Hormigón

Imprimación

OROSPORT 315

Acabado

OROSPORT 315

Información adicional

Seguridad	Consultar etiquetado del envase. Para más información solicitar la Hoja de Seguridad.
Tiempo de almacenaje	1 año

La información contenida en la hoja técnica y el consiguiente asesoramiento que de ella se deriva, son una consecuencia de nuestro leal saber, hacer y forma de proceder, debiendo entenderse como pautas a seguir, sin compromiso por nuestra parte. Los valores recogidos en esta hoja técnica son datos orientativos y no deben de considerarse como especificación. El cliente puede y debe efectuar un examen de los productos suministrados por nosotros, verificando su idoneidad y capacidad para los fines que se persiguen obtener. Una correcta aplicación, un adecuado empleo, las variaciones de las condiciones de trabajo, etc, quedan totalmente fuera de nuestras posibilidades de control, debiéndose por tanto, responsabilizar al cliente. De todo lo reseñado, se sobreentiende que garantizamos plenamente, la calidad de nuestros fabricados, como consecuencia del compromiso de venta y suministro previamente adquiridos.

Producto	Código artículo.	Marca	Autor	Fecha	Versión	Reemplaza	Página	Idioma
OROSPORT 315	03R315163ZZZ	OROPAL	IRURENA GROUP	08.01.24	1	Todas las anteriores	1/1	ES