

OROSPORT 325

FONDO PARA VELÓDROMOS

Fondo adherente basado en resinas de poliisopreno elastificado, para la aplicación en pistas de velódromos. Especialmente diseñado para el acabado con OROSPORT 330, 331 ó 332.

Parámetros físicos

| | |
|--------------------------------------|--|
| Viscosidad (Brookfield sp_6 10rpm) | 5000 – 15000 cpoise |
| Peso específico | 1,35 – 1,40 g/mL |
| Sólidos | 55 – 60% |
| Color | Verde claro |
| Rendimiento | 6 – 7 m ² /Kg (150 – 190 g/m ²) |
| Aspecto en el envase | Líquido viscoso |
| Aspecto de la película seca | Film mate de buena nivelación y adherencia |
| Estabilidad (sin abrir el envase) | 12 meses a 10 – 25°C |
| Brillo | 2,5 – 4,5% |
| Adherencia | 100% (Máx: GT0) |

Uso del producto

| | |
|--------------------------|---|
| Soporte | Hormigón, Cemento |
| Preparación del soporte | La superficie debe estar bien fraguada, limpia y totalmente seca. |
| Preparación del producto | Antes de aplicar, homogeneizar bien el producto con una espátula |
| Sistema de aplicación | Brocha, Rodillo |
| Dilución | Hasta el 15% con ORODIS 716 (la primera mano) |
| Aplicación | 1 mano diluida un 15% con ORODIS 716 para mejor adherencia, y 1 – 2 manos más sin diluir a 40 – 50 μ m secas. Antes de su uso: Homogeneizar el producto y atemperarlo (>14 °C) |
| Secado/curado | Seco tacto: 1 hora El tiempo de secado está muy influido por el gramaje, el tipo y condición del soporte y las condiciones ambientales. |
| Repintado | 12 – 24 horas |
| Limpieza | ORODIS 716 |

| Sistema recomendado | Imprimación | Capa Intermedia | Acabado |
|---------------------|--------------|-----------------|--|
| Hormigón, Cemento | OROSPORT 325 | OROSPORT 325 | OROSPORT 330 OROSPORT 331 OROSPORT 332 |

Información adicional

| | |
|----------------------|---|
| Seguridad | Consultar etiquetado del envase. Para más información solicitar la Hoja de Seguridad. |
| Tiempo de almacenaje | 1 año |

La información contenida en la hoja técnica y el consiguiente asesoramiento que de ella se deriva, son una consecuencia de nuestro leal saber, hacer y forma de proceder, debiendo entenderse como pautas a seguir, sin compromiso por nuestra parte. Los valores recogidos en esta hoja técnica son datos orientativos y no deben de considerarse como especificación. El cliente puede y debe efectuar un examen de los productos suministrados por nosotros, verificando su idoneidad y capacidad para los fines que se persiguen obtener. Una correcta aplicación, un adecuado empleo, las variaciones de las condiciones de trabajo, etc, quedan totalmente fuera de nuestras posibilidades de control, debiéndose por tanto, responsabilizar al cliente. De todo lo reseñado, se sobreentiende que garantizamos plenamente, la calidad de nuestros fabricados, como consecuencia del compromiso de venta y suministro previamente adquiridos.

| Producto | Código artículo. | Marca | Autor | Fecha | Versión | Reemplaza | Página | Idioma |
|--------------|------------------|--------|---------------|----------|---------|----------------------|--------|--------|
| OROSPORT 325 | 03R325XXXZZZ | OROPAL | IRURENA GROUP | 08.01.24 | 1 | Todas las anteriores | 1/1 | ES |