

# OROSPORT 331

## PINTURA DE ACABADO PARA VELÓDROMOS

Acabado antideslizante a base de resinas especiales para el pintado de superficies de velódromos. Pintura de grado medio para el pintado de entradas y salidas de peraltes con pendientes entre 10° y 25°. Por lo general, este tipo de pintura abarca el 15 – 20% de la superficie del velódromo.

### Parámetros físicos

Viscosidad (Brookfield sp6 10rpm)	10000 – 20000 cpoise
Peso específico	1,00 – 1,35 g/mL (según color)
Sólidos	65 – 70% (según color)
Color	UCI 1, 3, 4, 6, 7, 8
Rendimiento	6 – 7 m <sup>2</sup> /Kg (130 – 150 g/m <sup>2</sup> )
Aspecto en el envase	Líquido viscoso
Aspecto de la película seca	Film mate de acabado rugoso de grado medio
Grado antideslizante	G-1 Entradas y salidas de peraltes
Estabilidad (sin abrir el envase)	12 meses a 10 – 25°C
Brillo	2,5 – 4,5%
Adherencia	100% (Máx: GT0)

### Uso del producto

Soporte	Hormigón, Cemento
Preparación del soporte	La superficie debe estar imprimada y totalmente seca.
Preparación del producto	Antes de aplicar, homogeneizar bien el producto con una espátula
Sistema de aplicación	Rodillo
Dilución	No se diluye
Aplicación	Aplicar mínimo 2 manos de acabado de OROSPORT 331 sin diluir, para que el acabado tenga una buena consistencia. No aplicar a temperaturas inferiores a 10°C o superiores a 30°C ni húmedades relativas superiores al 75%. Para evitar diferencias de color utilizar pintura con el mismo número de lote en toda la superficie
Secado/curado	Seco tacto: 3 – 5 horas El tiempo de secado está muy influido por el gramaje, el tipo y condición del soporte y las condiciones ambientales.
Repintado	24 horas
Limpieza	ORODIS 719

### Sistema recomendado

Sistema recomendado	Imprimación	Capa Intermedia	Acabado
Hormigón, Cemento	OROSPORT 325	OROSPORT 325	OROSPORT 331

### Información adicional

Seguridad	Consultar etiquetado del envase. Para más información solicitar la Hoja de Seguridad.
Tiempo de almacenaje	1 año

La información contenida en la hoja técnica y el consiguiente asesoramiento que de ella se deriva, son una consecuencia de nuestro leal saber, hacer y forma de proceder, debiendo entenderse como pautas a seguir, sin compromiso por nuestra parte. Los valores recogidos en esta hoja técnica son datos orientativos y no deben de considerarse como especificación. El cliente puede y debe efectuar un examen de los productos suministrados por nosotros, verificando su idoneidad y capacidad para los fines que se persiguen obtener. Una correcta aplicación, un adecuado empleo, las variaciones de las condiciones de trabajo, etc, quedan totalmente fuera de nuestras posibilidades de control, debiéndose por tanto, responsabilizar al cliente. De todo lo reseñado, se sobreentiende que garantizamos plenamente, la calidad de nuestros fabricados, como consecuencia del compromiso de venta y suministro previamente adquiridos.

Producto	Código artículo.	Marca	Autor	Fecha	Versión	Reemplaza	Página	Idioma
OROSPORT 331	03R331XXXZZ	OROPAL	IRURENA GROUP	08.01.24	1	Todas las anteriores	1/1	ES