

# OROLUR 344

## PINTURA PARA SEÑALIZACIÓN DE SUELOS

Pintura acrílica de secado rápido para señalización vial. Alta resistencia al desgaste. Especialmente recomendado para la señalización de calles, parkings y suelos industriales.

### Parámetros físicos

Viscosidad (Brookfield sp6 10rpm)	5000 – 10000 cpoise	(según color)
Peso específico	1,40 – 1,65 g/mL	(según color)
Sólidos	70 – 75%	(según color)
Color	Blanco, amarillo azul, (dentro del área cromática marcada por UNE 1436)	
Factor de Luminancia (Bp)	0.877	LF7
Poder Cubriente (Rc)	0.95	
Rendimiento	5-8 m <sup>2</sup> /L	(275 – 200 g/m <sup>2</sup> )
Aspecto en el envase	Líquido viscoso	
Aspecto de la película seca	Film mate liso	
Estabilidad (sin abrir el envase)	12 meses a 10 – 25°C	
Brillo	Mate	
Adherencia	100% (Máx: GT0)	

### Uso del producto

Soporte	Cemento, Asfalto duro
Preparación del soporte	Las superficies a pintar deben estar limpias, secas y sin polvo.
Preparación del producto	No aplicar a temperaturas inferiores a los 10°C ni humedades superiores al 80%. Antes de aplicar, homogeneizar bien el producto con una espátula.
Sistema de aplicación	Brocha, Rodillo, Pistola neumática, Pistola airless
Dilución	Hasta el 10% con ORODIS 717
Aplicación	1 mano a 70 – 100 µm secas.
Secado/curado	Seco tacto: 15- 30 minutos El tiempo de secado está muy influido por el gramaje, el tipo y condición del soporte y las condiciones ambientales.
Repintado	12 – 24 horas
Limpieza	ORODIS 717

### Sistema recomendado

Cemento  
Asfalto

### Imprimación

### Acabado

OROLUR 344  
OROLUR 344

### Información adicional

Seguridad	Consultar etiquetado del envase. Para más información solicitar la Hoja de Seguridad.
Tiempo de almacenaje	1 año

La información contenida en la hoja técnica y el consiguiente asesoramiento que de ella se deriva, son una consecuencia de nuestro leal saber, hacer y forma de proceder, debiendo entenderse como pautas a seguir, sin compromiso por nuestra parte. Los valores recogidos en esta hoja técnica son datos orientativos y no deben de considerarse como especificación. El cliente puede y debe efectuar un examen de los productos suministrados por nosotros, verificando su idoneidad y capacidad para los fines que se persiguen obtener. Una correcta aplicación, un adecuado empleo, las variaciones de las condiciones de trabajo, etc, quedan totalmente fuera de nuestras posibilidades de control, debiéndose por tanto, responsabilizar al cliente. De todo lo reseñado, se sobreentiende que garantizamos plenamente, la calidad de nuestros fabricados, como consecuencia del compromiso de venta y suministro previamente adquiridos.

Producto	Código artículo.	Marca	Autor	Fecha	Versión	Reemplaza	Página	Idioma
OROLUR 344	03R344XXXZZ	OROPAL	IRURENA GROUP	08.01.24	1	Todas las anteriores	1/1	ES