



OROLUR 364

POLIURETANO PARA SUELOS

Reticula mezclando 4:1 en volumen con catalizador **OROCAT 714**

Esmalte de poliuretano alifático de 2 componentes, de acabado brillante y de elevada resistencia al exterior (alta protección contra rayos U.V.). Forma una película dura, impermeable y resistente a aceites, sales y productos químicos como ácidos y bases diluidas o gasolinas. Especialmente formulado para el pintado de suelos de hormigón. Ideal como acabado de sistemas epoxi-poliuretanos. Producto antideslizante, apto para zonas interiores secas con pendiente igual o mayor que el 6% y escaleras y para cualquier tipo de zona, interior o exterior, en combinación con el OROLUR 396 sílice para autonivelante. Certificado por TECNALIA según norma UNE-EN 41902:2017EX. Recubrimiento ignífugo Bfl s1 según ensayo realizado por AFITI-LICOF (Certificado N° 4361T21-2)

Parámetros físicos	Base OROLUR 364	Catalizador OROCAT 714
Viscosidad (copa Ford nº 4)	120 – 240" (según color)	11 – 15"
Peso específico	1,00 – 1,30 g/mL (según color)	0,96 – 1.00 g/cc
Sólidos	52 – 65% (según color)	40 – 45%
Aspecto en el envase	Líquido viscoso	Líquido poco viscoso
Estabilidad (sin abrir el envase)	12 meses a 10 – 25°C	12 meses

Características de la mezcla	
Relación mezcla	4:1 en volumen (OROLUR 364:OROCAT 714)
Viscosidad de la mezcla	-"
Peso específico de la mezcla	1,00 – 1,20 g/mL (según color)
Sólidos de la mezcla	47 – 60%
Color	Blanco. Resto de colores, consultar.
Aspecto de la película seca	Acabado brillante con buena adherencia y muy resistente
Rendimiento	7 – 11 m ² / L (90 – 150 g/m ²)
Brillo	>90%
Adherencia	100% (Máx: GT0)
Dureza Persoz	>210 s
Abrasión Taber	150 mg 75 ciclos Rueda abrasiva S-2 500g
Pot life de la mezcla	3 – 4 horas
Ignífugo	Bfls1 (EN 13501-1)
Resbaladidad	CLASE 2(UNE-EN 41902:2017EX) Apto para interiores secos con

Producto	Código artículo.	Marca	Autor	Fecha	Versión	Reemplaza	Página	Idioma
OROLUR 364	03R364XXXZZZ	OROPAL	IRURENA GROUP	08.01.24	1	Todas las anteriores	1/2	ES

Resbaladidad Mezcla con OROLUR 396	CLASE 3(UNE-EN 41901:2017EX)	pendiente igual o mayor a 6% Apto para interiores húmedos, zonas exteriores, duchas y piscinas
---------------------------------------	------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uso del producto	
SopORTE	Cemento, Hormigón
Preparación del soporte	Las superficies deben estar secas, limpias, sin pulir y exentas de polvo, grasa y aceites
Preparación del producto	Remover bien el contenido del envase con una espátula. Realizar la mezcla con el catalizador (en volumen) de 4 partes de OROLUR 364 (Base) con 1 parte de OROCAT 714 (Catalizador). No dejar entrar humedad en el catalizador OROCAT 714
Sistema de aplicación	Brocha, Pistola neumática
Dilución	Hasta un 15% de ORODIS 720. No emplear otros disolventes.
Aplicación	2 manos de 40 – 60 µm
Secado/curado	Secado tacto: 1 – 2 horas El tiempo de secado está muy influido por el gramaje, el tipo y condición del soporte y las condiciones ambientales.
Repintado	12 – 24 horas
Limpieza	ORODIS 720

Sistema recomendado	Imprimación	Acabado
Cemento, Hormigón	OROLUR 388 OROLUR 361	OROLUR 364

Información adicional	
Seguridad	Consultar etiquetado del envase. Para más información solicitar la Hoja de Seguridad.
Tiempo de almacenaje	1 año

La información contenida en la hoja técnica y el consiguiente asesoramiento que de ella se deriva, son una consecuencia de nuestro leal saber, hacer y forma de proceder, debiendo entenderse como pautas a seguir, sin compromiso por nuestra parte. Los valores recogidos en esta hoja técnica son datos orientativos y no deben de considerarse como especificación. El cliente puede y debe efectuar un examen de los productos suministrados por nosotros, verificando su idoneidad y capacidad para los fines que se persiguen obtener. Una correcta aplicación, un adecuado empleo, las variaciones de las condiciones de trabajo, etc, quedan totalmente fuera de nuestras posibilidades de control, debiéndose por tanto, responsabilizar al cliente. De todo lo reseñado, se sobreentiende que garantizamos plenamente, la calidad de nuestros fabricados, como consecuencia del compromiso de venta y suministro previamente adquiridos.

Producto	Código artículo.	Marca	Autor	Fecha	Versión	Reemplaza	Página	Idioma
OROLUR 364	03R364XXXZZZ	OROPAL	IRURENA GROUP	08.01.24	1	Todas las anteriores	2/2	ES