

# OROLUR 396

## PINTURA EPOXI PARA SUELOS – ARENA

Cuarzo seco con tamaño de partícula entre 150 y 500 micras para utilizar como relleno para sistemas epoxi autonivelantes con espesores superiores a 1 mm.

Producto apropiado, también para la obtención de pinturas antideslizantes para suelos mediante adición a pinturas o sembrado. Pueden obtenerse pinturas con Clase 3, apto para exteriores y pendientes superiores al 6%.

### Parámetros físicos

Peso específico	2.50 – 2.75 g/cc
Sólidos	100%
Composición	SiO <sub>2</sub> > 98%
Color	Arena blanca
Aspecto en el envase	Sólido granulado
Estabilidad (sin abrir el envase)	12 meses a 10-25°C

### Uso del producto

**En pinturas AUTONIVELANTES** Incorporar el OROLUR 396 a la mezcla OROLUR 394 (base) : OROCAT 794 en la misma cantidad (en peso) que se tenga de esta mezcla. La proporción que quedaría en conjunto sería: 4 partes de la base OROLUR 394 – 1 parte del catalizador OROCAT 794 – 5 partes de la arena OROLUR 396. No realizar mezclas superiores a 10 Kg. Agitar con batidora M06 (no ocluir aire).

**Para más detalles ver la hoja técnica del OROLUR 394**

**En pinturas ANTIDESLIZANTES** Consumo estimado para sembrado 0.35-0.4 Kg/m<sup>2</sup>.<sup>Para</sup>

Si se adiciona directamente a la pintura, añadir 15-20% en la primera mano de acabado, agitar continuamente e, producto durante la aplicación ya que la sílice tiene tendencia a sedimentar. Aplicar la segunda mano sin árido para fijar bien las partículas

### Información adicional

Seguridad	Consultar etiquetado del envase. Para más información solicitar la Hoja de Seguridad.
Tiempo de almacenaje	1 año

La información contenida en la hoja técnica y el consiguiente asesoramiento que de ella se deriva, son una consecuencia de nuestro leal saber, hacer y forma de proceder, debiendo entenderse como pautas a seguir, sin compromiso por nuestra parte. Los valores recogidos en esta hoja técnica son datos orientativos y no deben de considerarse como especificación. El cliente puede y debe efectuar un examen de los productos suministrados por nosotros, verificando su idoneidad y capacidad para los fines que se persiguen obtener. Una correcta aplicación, un adecuado empleo, las variaciones de las condiciones de trabajo, etc, quedan totalmente fuera de nuestras posibilidades de control, debiéndose por tanto, responsabilizar al cliente. De todo lo reseñado, se sobreentiende que garantizamos plenamente, la calidad de nuestros fabricados, como consecuencia del compromiso de venta y suministro previamente adquiridos.

Producto	Código artículo.	Marca	Autor	Fecha	Versión	Reemplaza	Página	Idioma
OROLUR 396	03R396000ZZZ	OROPAL	IRURENA GROUP	08.01.24	1	Todas las anteriores	1/1	ES