

# OROPRIMER 401

## IMPRIMACIÓN PARA MADERA Y YESO

Imprimación de un componente, en base a resinas alquídicas, para preparar madera y yeso. También es aplicable como excelente capa intermedia para esmaltados. A su buen poder de sellado une una buena nivelación.

### Parámetros físicos

Viscosidad (copa Ford nº4)	120 – 180"		
Peso específico	1,63 – 1,68 g/mL		
Sólidos	80 – 85%		
COV	<350 g/L	Valor límite (2010) según la directiva 2004/42/CE para este producto (sub. cat. A/g): 350 g/L	
Color	Blanco		
Rendimiento	12-10 m <sup>2</sup> /L	(105 – 160 g/m <sup>2</sup> )	
Aspecto en el envase	Líquido viscoso		
Aspecto de la película seca	Film mate de buena nivelación		
Estabilidad (sin abrir el envase)	12 meses a 10 – 25°C		
Brillo	<4%		
Adherencia	100% (Máx: GT0)		

### Uso del producto

Soporte	Madera, Yeso		
Preparación del soporte	En el caso de superficies de madera, ésta deberá estar limpia, lijada y seca, conforme a NTE-RPP-03. Para las superficies de yeso, éste estará matizado, bien fraguado y seco, conforme a NTE-RPP-04.		
Preparación del producto	Antes de aplicar, homogeneizar bien el producto con una espátula		
Sistema de aplicación	Brocha, Rodillo, Pistola neumática		
Dilución	Aplicación a brocha / rodillo: No diluir ó máx. 3% con ORODIS 719 Aplicación a pistola: Hasta un 20% de ORODIS 717		
Aplicación	1-2 manos de 40-60 µm	Antes de la aplicación de la capa de acabado, resulta recomendable un lijado fino, para favorecer su agarre	
Secado/curado	Seco tacto: 3 – 4 horas	El tiempo de secado está muy influido por el gramaje, el tipo y condición del soporte y las condiciones ambientales.	
Repintado	24 horas		
Limpieza	ORODIS 719 ó White spirit		

Sistema recomendado	Imprimación	Capa Intermedia	Acabado
Madera, Yeso	OROPRIMER 401	OROPRIMER 401	OROLAK 272 OROLEX 284
Hierro	OROPRIMER 420	OROPRIMER 401	OROLEX 284

### Información adicional

Seguridad	Consultar etiquetado del envase. Para más información solicitar la Hoja de Seguridad.
Tiempo de almacenaje	1 año

La información contenida en la hoja técnica y el consiguiente asesoramiento que de ella se deriva, son una consecuencia de nuestro leal saber, hacer y forma de proceder, debiendo entenderse como pautas a seguir, sin compromiso por nuestra parte. Los valores recogidos en esta hoja técnica son datos orientativos y no deben de considerarse como especificación. El cliente puede y debe efectuar un examen de los productos suministrados por nosotros, verificando su idoneidad y capacidad para los fines que se persiguen obtener. Una correcta aplicación, un adecuado empleo, las variaciones de las condiciones de trabajo, etc, quedan totalmente fuera de nuestras posibilidades de control, debiéndose por tanto, responsabilizar el cliente. De todo lo reseñado, se sobreentiende que garantizamos plenamente, la calidad de nuestros fabricados, como consecuencia del compromiso de venta y suministro previamente adquiridos.

Producto	Código artículo.	Marca	Autor	Fecha	Versión	Reemplaza	Página	Idioma
OROPRIMER 401	04R401010ZZZ	OROPAL	IRURENA GROUP	08.01.24	1	Todas las anteriores	1/1	ES