

OROPRIMER 415

IMPRIMACIÓN ALQUÍDICA

Imprimación de tipo alquídico de secado rápido para hierro, de alto poder anticorrosivo. De fácil aplicación, ofrece buena humectación del fondo. No contiene plomo. Exterior – interior.

Parámetros físicos

Viscosidad (copa Ford nº4)	120 – 180"
Peso específico	1,28-1.33 g/mL (según color)
Sólidos	69-72%%
COV	<500 g/L Valor límite (2010) según la directiva 2004/42/CE para este producto (sub. cat. A/i): 500 g/L
Color	Anaranjado
Rendimiento	12 – 8 m ² /L (110 – 170 g/m ²)
Aspecto en el envase	Líquido viscoso
Aspecto de la película seca	Film mate de buena nivelación
Estabilidad (sin abrir el envase)	12 meses a 10 – 25°C
Brillo	<5%
Adherencia	100% (Máx: GT0)

Uso del producto

Soporte	Hierro
Preparación del soporte	Las superficies de hierro deben estar desoxidadas (lija ó chorro de arena), desengrasadas y secas, conforme a NTE-RPP-35
Preparación del producto	Antes de aplicar, homogeneizar bien el producto con una espátula
Sistema de aplicación	Brocha, Rodillo, Pistola airless
Dilución	Aplicación a brocha / rodillo: No diluir ó máx. 3% con ORODIS 719 Aplicación a pistola: Hasta un 10% de ORODIS 717 o ORODIS 716
Aplicación	1 mano de 40 – 60 µm secas
Secado/curado	Seco tacto: 40-60 minutos El tiempo de secado está muy influido por el gramaje, el tipo y condición del soporte y las condiciones ambientales.
Repintado	12-24 horas
Limpieza	ORODIS 719 o ORODIS 716

Sistema recomendado

Sistema recomendado	Imprimación	Acabado
Hierro	OROPRIMER 415	Gama Esmaltes OROLEX y OROLAK

Información adicional

Seguridad	Consultar etiquetado del envase. Para más información solicitar la Hoja de Seguridad.
Tiempo de almacenaje	1 año

La información contenida en la hoja técnica y el consiguiente asesoramiento que de ella se deriva, son una consecuencia de nuestro leal saber, hacer y forma de proceder, debiendo entenderse como pautas a seguir, sin compromiso por nuestra parte. Los valores recogidos en esta hoja técnica son datos orientativos y no deben de considerarse como especificación. El cliente puede y debe efectuar un examen de los productos suministrados por nosotros, verificando su idoneidad y capacidad para los fines que se persiguen obtener. Una correcta aplicación, un adecuado empleo, las variaciones de las condiciones de trabajo, etc, quedan totalmente fuera de nuestras posibilidades de control, debiéndose por tanto, responsabilizar el cliente. De todo lo reseñado, se sobreentiende que garantizamos plenamente, la calidad de nuestros fabricados, como consecuencia del compromiso de venta y suministro previamente adquiridos.

Producto	Código artículo.	Marca	Autor	Fecha	Versión	Reemplaza	Página	Idioma
OROPRIMER 415	04R415XXXZZZ	OROPAL	IRURENA GROUP	08.01.24	1	Todas las anteriores	1/1	ES