

OROPRIMER 416

IMPRIMACIÓN ALQUÍDICA AL AGUA

Imprimación mate monocomponente al agua de naturaleza alquídica. La presencia de compuestos antioxidantes en su formulación confiere a la pintura un alto poder anticorrosivo. Recomendado para la protección de estructuras y todo tipo de piezas de hierro en general.

Parámetros físicos

Viscosidad (Brookfiels sp 6; 10rpm)	6000-8000 cPoise	
Peso específico	1,28-1.43 g/mL (según color)	
Sólidos	55-59%	
COV	5-15 g/L	Valor límite (2010) según la directiva 2004/42/CE para este producto (sub. cat. A/g): 30 g/L
Color	Óxido Rojo, Gris	
Rendimiento	7 – 11 m ² /L	(180 – 120 g/m ²)
Aspecto en el envase	Líquido viscoso	
Aspecto de la película seca	Film mate de buena nivelación	
Estabilidad (sin abrir el envase)	12 meses a 10 – 25°C	
Brillo	<3%	
Adherencia	100% (Máx: GT0)	

Uso del producto

Soporte	Hierro	
Preparación del soporte	Las superficies de hierro deben estar desoxidadas (lija ó chorro de arena), desengrasadas y secas, conforme a NTE-RPP-35	
Preparación del producto	Antes de aplicar, homogeneizar bien el producto con una espátula	
Sistema de aplicación	Brocha, Rodillo, Pistola airless	
Dilución	Aplicación a brocha / rodillo: No diluir ó máx. 3% con agua Aplicación a pistola: Hasta un 10% de agua	
Aplicación	1 – 2 manos de 60-40 µm secas	
Secado/curado	Seco tacto: 30-40 minutos El tiempo de secado está muy influido por el gramaje, el tipo y condición del soporte y las condiciones ambientales.	
Repintado	12-24 horas	
Limpieza	Agua	

Sistema recomendado

Sistema recomendado	Imprimación	Acabado
Hierro	OROPRIMER 416	Gama Esmaltes OROLEX

Información adicional

Seguridad	Consultar etiquetado del envase. Para más información solicitar la Hoja de Seguridad.
Tiempo de almacenaje	1 año

La información contenida en la hoja técnica y el consiguiente asesoramiento que de ella se deriva, son una consecuencia de nuestro leal saber, hacer y forma de proceder, debiendo entenderse como pautas a seguir, sin compromiso por nuestra parte. Los valores recogidos en esta hoja técnica son datos orientativos y no deben de considerarse como especificación. El cliente puede y debe efectuar un examen de los productos suministrados por nosotros, verificando su idoneidad y capacidad para los fines que se persiguen obtener. Una correcta aplicación, un adecuado empleo, las variaciones de las condiciones de trabajo, etc, quedan totalmente fuera de nuestras posibilidades de control, debiéndose por tanto, responsabilizar el cliente. De todo lo reseñado, se sobreentiende que garantizamos plenamente, la calidad de nuestros fabricados, como consecuencia del compromiso de venta y suministro previamente adquiridos.

Producto	Código artículo.	Marca	Autor	Fecha	Versión	Reemplaza	Página	Idioma
OROPRIMER 416	04R416XXXZZ	OROPAL	IRURENA GROUP	08.01.24	1	Todas las anteriores	1/1	ES