

ORODUR 935

BARNIZ POLIURETANO PARA MADERA

Barniz poliuretano, incoloro y transparente. Acabado de alto brillo. Buena resistencia a la abrasión y excelente nivelación. Recomendado para el barnizado de parkets, suelos de madera y superficies de madera de uso interior en general. Película lavable. De olor suave.

Parámetros físicos

Viscosidad (copa Ford nº4)	40 – 70"
Peso específico	0,85 – 0,90 g/mL
Sólidos	44 – 46%
Color	Incoloro
Rendimiento	9 – 13 m ² /L (75 – 110 g/m ²)
Aspecto en el envase	Líquido viscoso
Aspecto de la película seca	Film incoloro y transparente brillante
Estabilidad (sin abrir el envase)	12 meses a 10 – 25°C
Brillo	>90% (sobre superficie no porosa)
Adherencia	100% (Máx: GT0)

Uso del producto

Soporte	Madera
Preparación del soporte	La madera debe estar seca, limpia y sin ceras, según NTE-RPP-43. <i>Madera vieja ó encerada: Acuchillar</i> <i>Madera barnizada con ORODUR: Lijar y eliminar el polvillo</i>
Preparación del producto	Antes de aplicar, homogeneizar bien el producto con una espátula
Sistema de aplicación	Pistola neumática, Brocha
Dilución	Hasta 20% de ORODIS 719
Aplicación	Aplicar una 1ª mano a brocha, diluyendo hasta un 20% con ORODIS 719. Las dos manos siguientes se aplican sin diluir. Antes de la aplicación de cada capa resulta recomendable un lijado fino para favorecer su agarre. Dejar secar 48 horas antes de transitar
Secado/curado	Seco tacto: 5 – 7 horas El tiempo de secado está muy influido por el gramaje, el tipo y condición del soporte y las condiciones ambientales. Por ejemplo, sobre maderas tropicales, con humedad elevada ó espesores de capa muy gruesos, el endurecido se retrasa mucho y debe repararse antes de aplicar otras capas
Repintado	12 – 24 horas
Limpieza	ORODIS 719

Sistema recomendado

Sistema recomendado	Imprimación	Capa Intermedia	Acabado
Madera	ORODUR 935	ORODUR 935	ORODUR 935

Información adicional

Seguridad	Consultar etiquetado del envase. Para más información solicitar la Hoja de Seguridad.
Tiempo de almacenaje	1 año

La información contenida en la hoja técnica y el consiguiente asesoramiento que de ella se deriva, son una consecuencia de nuestro leal saber, hacer y forma de proceder, debiendo entenderse como pautas a seguir, sin compromiso por nuestra parte. Los valores recogidos en esta hoja técnica son datos orientativos y no deben de considerarse como especificación. El cliente puede y debe efectuar un examen de los productos suministrados por nosotros, verificando su idoneidad y capacidad para los fines que se persiguen obtener. Una correcta aplicación, un adecuado empleo, las variaciones de las condiciones de trabajo, etc, quedan totalmente fuera de nuestras posibilidades de control, debiéndose por tanto, responsabilizar al cliente. De todo lo reseñado, se sobreentiende que garantizamos plenamente, la calidad de nuestros fabricados, como consecuencia del compromiso de venta y suministro previamente adquiridos.

Producto	Código artículo.	Marca	Autor	Fecha	Versión	Reemplaza	Página	Idioma
ORODUR 935	09R935XXXXZZ	OROPAL	IRURENA GROUP	08.01.24	1	Todas las anteriores	1/1	ES