




EXTREME

**MÁXIMA
PROTECCIÓN
EN EL EXTERIOR**

Con protección UV EXTRA.

CLASIFICACIÓN SOBRE LA CALIDAD DEL AIRE INTERIOR*



AL AGUA



INT-EXT



SECADO RÁPIDO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Acabado incoloro al agua monocomponente, especialmente formulado para el acabado de todo tipo de maderas de interior y exterior. No inflamable y prácticamente inodoro.

PROPIEDADES GENERALES

Fácil aplicación a brocha, rodillo de pelo corto y a pistola.
Excelente protección contra los elementos atmosféricos (intemperie).
Excelente aspecto, tacto, lisura, uniformidad de matizado y sedosidad.
Gran elasticidad y adherencia a la madera (no se agrieta).
Buena resistencia al rayado.
Limpieza de los utensilios de trabajo, con agua.



CARACTERÍSTICAS

Viscosidad Brookfield 10 rpm	5000 cp
Peso específico	1,04 gr/cm ³ .
Sólidos	29%
Aspecto en el envase	Líquido fluido.
Aspecto de la película seca	Incoloro.
pH	8-9
Estabilidad sin abrir el envase (proteger de las heladas)	12 meses.
Rendimiento	8-10 m ² /l (1x90 gr/m ²)

APLICACIÓN

Soporte y preparación: Aplicable sobre todo tipo de maderas. No obstante, en aplicaciones al exterior se evitará el uso de maderas de dudosa durabilidad. La madera deberá estar limpia de polvo y suciedad y exenta de cualquier capa de barniz o pintura, al objeto de facilitar una buena penetración y adherencia del producto en el sustrato. No aplicar sobre maderas que contengan más de un 15% de humedad.

Aplicación: El producto se presenta listo para su uso. Agitar a fin de asegurar la uniformidad del producto. Aplicar 2-3 manos de 90 gr/m² cada, por cualquiera de los métodos tradicionales (brocha, rodillo). Con objeto de facilitar el secado, evitar la aplicación en ambientes fríos y húmedos. Atemperar el producto (20-25°C). Para obtener una mayor durabilidad aplicar previamente una capa (80-120 g/m²) de **Iruxil W-Color**. En el caso de tener que diluir, hacerlo con agua (preferentemente desmineralizada).

Mantenimiento: Si con el transcurso del tiempo se observan signos de degradación, basta con lijar suavemente la superficie en cuestión y aplicar 1-2 manos de **IRUXIL EXTREME**.

Tiempos de secado: (100 gr/m² a 20°C y 50% de humedad relativa):

Secado	1-2h
Lijado y Repintado	3-6h
Seco para apilado (1 Kg/cm ²)	8h

**El tiempo de secado está muy influenciado por el gramaje, el tipo de soporte y las condiciones ambientales durante el secado.*

PRESENTACIÓN:



490 INCOLORO

ACABADO
BRILLANTE
SATINADO
MATE

OBSERVACIONES: Acabado al agua que destaca por su excelente adherencia, elasticidad y resistencia a la intemperie.