



HOJA TÉCNICA

Pág. 1 de 2



INTERIOR TAPAPOROS



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Sellador monocomponente acuoso, lijable y transparente, a base de resinas acrílicas. Especialmente formulado para el sellado de la madera. Es **no inflamable** y prácticamente inodoro. Cumple COV's según R.D 227/2006.

PROPIEDADES GENERALES

- Aplicación a brocha, rodillo de pelo corto y a pistola.
- Buena humectación de la madera.
- Buena velocidad de secado.
- Excelente lijado a mano y con lijadoras manuales (vibradoras u orbitales).
- Excelente resistencia al repintado.
- Gran resistencia al amarilleo.
- Aspecto muy natural en roble (no verdosea).
- Óptima relación calidad/precio.
- Limpieza de los utensilios de trabajo con agua.



CARACTERÍSTICAS

Viscosidad Brookfield 10 rpm	1500 cp.
Peso específico	1,030 gr/cm ³ .
Extracto seco	32%
Aspecto en el envase	Líquido fluido.
Aspecto de la película seca	Incoloro.
Estabilidad sin abrir el envase (proteger de las heladas)	12 meses.
Rendimiento	6-8 m ² /l (1-2x120 gr/m ²)
Tiempos de secado (100 g/m ² a 20°C y 60% de H.R)	1-2 h para repintar entre manos.

APLICACIÓN

Soporte y preparación: Chapas y macizos de madera. No aplicar sobre maderas que contengan más de un 12% de humedad. (Norma UNE 56810-86). Preparar la madera mediante lijado. Se recomienda refinar con grano fino para obtener mayor relleno y cobertura. Eliminar los restos de suciedad, grasa, partículas procedentes del lijado, etc.

Aplicación: El producto se presenta listo para su uso. Agitar a fin de asegurar la uniformidad del producto. Aplicar 1-2 capas de 120 gr/m² con un suave lijado o alambreado entre capas. Con objeto de facilitar el secado, evitar la aplicación en ambientes fríos y húmedos. Dejar curar 3-6h antes de lijar con lijas de grano 280-320. Atemperar el producto (20-25°C). En el caso de tener que diluir, hacerlo con agua (a ser posible, desmineralizada).

Sobrebarnizado: Para la aplicación de la última mano de acabado y con objeto de obtener la mejor calidad es recomendable aplicar "ACABADO INCOLORO" tras 3-8 horas de secado a 20-25°C y 60% de humedad relativa, o en tiempos sustancialmente menores, en caso de secado forzado.

Limpieza: Utilizar agua. No verter los residuos por el desagüe. En el caso de que el material se haya resecado, se empleará para la limpieza **Acetona**.

PRESENTACIÓN:



490 INCOLORO

OBSERVACIONES: Fondo incoloro al agua que destaca por su poder de relleno, facilidad de lijado y resistencia al repintado, lo que se traduce en una mayor calidad de barnizado. Se recomienda acabar con barniz al agua "ACABADO INCOLORO".