



INTERIOR SELLADOR BLANCO



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Fondo sellador al agua ecológico blanco. Acuoso y monocomponente, a base de resinas acrílicas. Especialmente formulado para el sellado de la madera de mobiliario interior. No inflamable y prácticamente inodoro.

PROPIEDADES GENERALES

Aplicación a brocha, a rodillo de pelo corto y todo tipo de equipos de proyección (aerografía).
 Rapidez de secado y apilado.
 Buen lijado.
 Excelente comportamiento como **"antitaninos"**.
 Buena resistencia al exterior.
 Resistencia al amarilleo.
 Limpieza de los utensilios de trabajo con agua.



INTERIOR SELLADOR BLANCO

CARACTERÍSTICAS

Viscosidad Brookfield 10 rpm	4000 cp.
Peso específico	1,310 gr/cm ³ .
Extracto seco	38%
pH	4.7
Aspecto en el envase	Líquido fluido.
Aspecto de la película seca	Blanco.
Estabilidad sin abrir el envase (proteger de las heladas)	12 meses.

APLICACIÓN

Soporte y preparación: Chapas, macizos de madera y tableros de MDF. No aplicar sobre maderas que contengan más de un 12% de humedad. (Norma UNE 56810-86). En maderas de comportamiento desconocido, se recomienda efectuar pruebas previas. Preparar la madera mediante lijado. Se recomienda refinar con grano fino para obtener mayor relleno y cubrición. Eliminar restos de suciedad, grasa, restos procedentes del lijado, etc.

Aplicación: Homogeneizar el barniz antes de su uso. Aplicar 1-2 manos de 120-140 gr/m². Para la aplicación a pistola el barniz se suministra a la viscosidad precisa. Para aplicar a brocha y/o rodillo, si fuere necesario diluir, se recomienda hacerlo con agua. No aplicar por debajo de 12°C. Conviene atemperar el producto (20-25°C).

Tiempos de secado:

Secado	1-2h
Lijado y Repintado	3-6h

El tiempo de secado está muy influenciado por el gramaje, el tipo de soporte y las condiciones ambientales durante el secado.

Lijado: Lijar con máquinas vibradoras, orbitales, pulidoras o a mano. Efectuar lijados suaves entre manos con grano de lija fino (280-320).

PRESENTACIÓN:



BLANCO

OBSERVACIONES: Fondo blanco acuoso que destaca por su rápido secado, facilidad de lijado y resistencia al apilado. Se recomienda acabar con "ACABADO BLANCO". Específicamente diseñado para el sellado de la madera de mobiliario interior y exterior.