



IRUXIL DECK

Fácil mantenimiento.
Eficaz protección a la intemperie.
Antideslizante*.



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Impregnante acuoso coloreado, capaz de aportar una excelente penetración en maderas de origen **tropical**. Sustituye con éxito a ciertos aceites que nutren la madera pero que no le aportan una eficaz protección contra las radiaciones solares y, por lo tanto, contra su degradación. Realza su belleza natural, coloreándola y protegiéndola contra el agrisamiento provocado por la fotodegradación. No es inflamable y cumple la normativa referida a la salud y al medioambiente.

PROPIEDADES GENERALES

Muy fácil aplicación a brocha, rodillo de pelo corto y/o proyección aerográfica.
Eficaz protección contra los elementos atmosféricos (intemperie).
Hidrofoba y nutre la madera.
Tiene una buena elasticidad y adherencia.
Gran estabilidad de color a la acción UV del sol.
Rápido secado en maderas tropicales.
Ausencia de olores durante la aplicación.



CARACTERÍSTICAS

Viscosidad Copa Ford Nº4	12"
Peso específico	1,050 gr/cm ³ .
Aspecto en el envase	Líquido fluido.
Aspecto de la película seca	Color s/m.
Estabilidad sin abrir el envase (proteger de las heladas)	24 meses.
Rendimiento	12-16 m ² /l (2X60-80 gr/m ²)
Tiempos de secado (100 g/m ² a 20°C y 60% de H.R)	1-2 h para repintar entre manos.
Deslizamiento UNE-ENV 12633	Clase 3*, apto para tarima exterior

APLICACIÓN

Soporte y preparación: Aplicable sobre todo tipo de maderas aptos para tarima exterior (Ipé, Cumarú, etc.). La madera deberá estar limpia de polvo y suciedad y exenta de cualquier capa de barniz o pintura al objeto de facilitar una buena penetración y adherencia del producto en el sustrato. No aplicar sobre maderas que contengan más de un 15% de humedad.

Aplicación: El producto se presenta listo para su uso. Agitar a fin de asegurar la uniformidad del color. Aplicar 2 capas de 60-80 gr/m². Para un mejor acabado aplicar en la dirección de la veta de la madera. Lijar suavemente entre manos a intervalos de 1-2h. Evitar la aplicación en ambientes fríos y húmedos. En caso necesario, diluir con agua.

*Para obtener la clase 3 de deslizamiento aplicar una mano adicional de 60-80 gr/m² de IruXil Deck 490 Incoloro Antideslizante

Mantenimiento: Se realizará una vez se observen daños o síntomas de degradación, en función del tránsito será más o menos frecuente, mínimo una vez al año. Bastará con realizar una suave operación de lijado, limpiar los restos y proceder a la aplicación de una nueva mano de producto.

Limpieza: Utilizar agua. No verter los residuos por el desagüe.

PRESENTACIÓN *:



OBSERVACIONES: Observaciones: La máxima durabilidad se obtiene con los tonos más intensos (Castaño, Nogal y Nogal Oscuro). El tono Incoloro se recomienda en uso interior o en exterior solo si es combinado con el resto de colores.