


URAPAST W

PASTA PIGMENTARIA

Gama de pastas pigmentarias de al agua, altamente concentradas y de amplio espectro de compatibilidad con todo tipo de resinas en base acuosa.

Descripción del producto	
Elevado poder de pigmentación	
Facilidad de incorporación a los diversos barnices.	
Exentas de metales pesados. Cumple EN 71-3	
Válidas para la realización de sistemas tintométricos en base a diversos tipos de sistemas dispensadores	
Pigmentarias Conforme a la etiqueta ECOLABEL de la UE.	

Relación de pastas concentradas						
Ref.	Color	Densidad gr/cm³	C.I.	% Pigmento	Resistencia Intemperie (45° orientación sur) (tras 7 años)	
					Tono lleno	Tono pastel
1026	Blanco	2,30	PW-6	75	5	5
0013	Amarillo óxido Transp	1,32	PY-42	32	5	5
0032	Rojo óxido Transp	1,32	PR-101	32	5	5
913	Amarillo Óxido	1,72	PY-42	55	5	5
914	Amarillo medio	1,19	PY-74	50	5	4
915	Amarillo limón	1,88	PY-184	55	5	5
920	Naranja	1,22	PO-36	45	5	4
930	Rojo intenso	1,24	PR-254	50	5	4-5
932	Rubí *	1,40	PR-48:4	30	4	-
933	Rojo Óxido	2.02	PR-101	65	5	5
934	Magenta	1.20	PR-122	43	5	4
950	Verde	1.46	PG-7	35	5	5
960	Azul	1.17	PB-15:4	30	5	5

Producto	Código artículo.	Marca	Autor	Fecha	Versión	Reemplaza	Página	Idioma
URAPAST W	13009000000	OROPAL	IRURENA GROUP	05.01.24	1	Todas las anteriores	1/2	ES

961	Violeta	1.33	PV-23	30	5	5
971	Negro	1.21	Pbk-7	35	5	5

*Exclusivo para uso interior.

Incorporación

Pesar la base elegida para pigmentar, añadir la pasta/s concentrada/s correspondiente y agitar hasta homogeneizar la mezcla. Emplear recipientes resistentes a la corrosión (inoxidable, plástico). Proceder a un filtrado con un filtro adecuado (malla de 100 micras). Dependiendo de la naturaleza del pigmento o mezcla de pigmentos a usar, la dosificación de las pastas puede ser del orden del 5-15% sobre el barniz elegido. (Ejemplo 15 partes de pasta en 85 partes de barniz). En caso de sobredosificación pueden verse afectadas las propiedades finales del producto.

Observaciones

Las diversas bases concentradas que componen la gama Urapast W-, mezcladas entre sí, permiten reproducir con facilidad la totalidad de los tonos especificados en las cartas RAL y NCS.

Urapast W-932 Rubí exclusivo para uso interior. Urapast W-914 Amarillo Medio, W-920 Naranja y W-934 Magenta aportan una durabilidad intermedia en tonos pastel. El resto de los tonos aportan una alta durabilidad en exterior. Para tonos madera en productos de carpintería exterior se recomienda el uso de W-0013 y W-0032, por su capacidad de absorción UV.

La información contenida en la hoja técnica y el consiguiente asesoramiento que de ella se deriva, son una consecuencia de nuestro leal saber, hacer y forma de proceder, debiendo entenderse como pautas a seguir, sin compromiso por nuestra parte. Los valores recogidos en esta hoja técnica son datos orientativos y no deben de considerarse como especificación. El cliente puede y debe efectuar un examen de los productos suministrados por nosotros, verificando su idoneidad y capacidad para los fines que se persiguen obtener. Una correcta aplicación, un adecuado empleo, las variaciones de las condiciones de trabajo, etc, quedan totalmente fuera de nuestras posibilidades de control, debiéndose por tanto, responsabilizar al cliente. De todo lo reseñado, se sobreentiende que garantizamos plenamente, la calidad de nuestros fabricados, como consecuencia del compromiso de venta y suministro previamente adquirido.

Producto	Código artículo.	Marca	Autor	Fecha	Versión	Reemplaza	Página	Idioma
URAPAST W	130090000000	OROPAL	IRURENA GROUP	05.01.24	1	Todas las anteriores	2/2	ES