

OROPRO 050

PEINTURE ACRYLIQUE

Peinture acrylique mate à base d'émulsions styrènes acryliques, dotée d'un pouvoir couvrant exceptionnel. C'est une peinture lavable et facile à appliquer. Grande adhérence sur des murs en béton, plâtre, ciment et autres matériaux de construction. Interieur-exterieur.

Paramètres physiques

| | |
|-------------------------------------|--|
| Viscosité (Brookfield sp6 10rpm) | 13000 – 23000 cpoise |
| Masse volumique | 1,45 -1.60 g/mL (selon couleur) |
| Extrait sec en poids | 55-65% (selon couleur) |
| VOC | <30g/L Valeur limite (2010) selon la directive 2004/42/CE pour ce produit (sous cat. A/aj): 30 g/L |
| Couleur | Blanc et couleurs |
| Rendement | 8-10 m ² /L (185 – 150 g/m ²) |
| Aspect en pot | Liquide visqueux |
| Aspect du feuil sec | Finition mate, couvrante et lavable |
| Classement au feu | B-s1,d0 |
| Stabilité (sans ouvrir l'emballage) | 12 mois a 10 – 25°C |
| Brillance | <3% |
| Lavabilité | >2000 coups |

Utilisation du produit

| | |
|------------------------|--|
| Support | Ciment, béton, plâtre...(ne pas appliquer sur colle, chaux ou temple) |
| Préparation du support | La surface doit être sèche, bien préparée, sans salpêtre, moisissures, résidus de coffrage, sables ou fissures. Conforme à NTE-RPP-24. |
| Préparation du produit | Ne pas peindre desous 5°C, ni par temps pluvieux. Remuer le produit jusqu'à sa complète homogénéisation avant son utilisation. |
| Système d'application | Brosse, Rouleau, Pistolet pneumatique, Pistolet airless |
| Dilution | Jusqu'à 10% avec de l'eau (la première couche) |
| Application | Une première couche diluée à 10% pour qu'elle pénètre bien, et deux couches de finition sans diluer à 40 – 50 µm sèches. |
| Séchage | Sec au toucher: 30 minutes Le temps de séchage est fortement influencé par le dosage, le type et l'état du support et les conditions environnementales. |
| Recouvrable | 4 – 6 heures |
| Nettoyage | EAU |

Processus recommandé

Plâtre, Béton

Apprêt

OROPRO 050

Finition

OROPRO 050

Information complémentaire

| | |
|--------------|--|
| Sécurité | Consultez l'étiquetage des emballages. Pour plus d'informations demandez Fiche de Données de Sécurité. |
| Conservation | 12 mois |

Bien que les informations contenues dans cette fiche technique et les conseils qui en découlent, viennent de notre savoir – faire, ils doivent être suivis sans engagement de notre part. Les valeurs numériques contenues dans cette fiche technique sont approchées et ne doivent pas être considérées comme des données fixes. L'applicateur doit vérifier et essayer les produits fournis pour qu'ils correspondent au résultat désiré. L'utilisation correcte, les variations des conditions d'application, etc... sont totalement hors de nos possibilités de contrôle, cela signifie que le client doit se porter garant de ces démarches. Ce document n'est pas contractuel.

| Produit | Code produit | Marque | Auteur | Date | Version | Remplace | Page | Langue |
|------------|--------------|--------|---------------|----------|---------|---------------------|------|--------|
| OROPRO 050 | 00R050XXXZZ | OROPAL | IRURENA GROUP | 05.01.24 | 1 | Tous les précédents | 1/1 | FR |