

OROPRO 060

PEINTURE ACRYLIQUE

Peinture acrylique mate lessivable, à base d'émulsions de styrène acrylique, pour peindre plafonds, murs et en général toutes les surfaces de maçonnerie intérieure et extérieure. Avec additives biocides qui donnent une protection fongicide et anti-moisissure. Offre une bonne blancheur et un excellent pouvoir couvrant.

Paramètres physiques

Viscosité (Brookfield sp6 10rpm)	10000 – 23000 cpoise
Masse volumique	1,54 -1.58 g/mL (selon couleur)
Extrait sec en poids	60-62% (selon couleur)
VOC	<30g/L Valeur limite (2010) selon la directive 2004/42/CE pour ce produit (sous cat. A/aj): 30 g/L
Couleur	Blanc et couleurs
Rendement	8-7 m ² /L (190 – 230 g/m ²)
Aspect en pot	Liquide visqueux
Aspect du feuil sec	Finition mate, couvrante et lavable
Classement au feu	B-s1,d0
Stabilité (sans ouvrir l'emballage)	12 mois à 10 – 25°C
Brillance	<3%
Lavabilité	>3000 coups

Utilisation du produit

Support	Ciment, béton, plâtre...(ne pas appliquer sur colle, chaux ou temple)
Préparation du support	La surface doit être sèche, bien préparée, sans salpêtre, moisissures, résidus de coffrage, sables ou fissures. Conforme à NTE-RPP-24.
Préparation du produit	Ne pas peindre dessous 5°C, ni par temps pluvieux. Remuer le produit jusqu'à sa complète homogénéisation avant son utilisation.
Système d'application	Brosse, Rouleau, Pistolet pneumatique, Pistolet airless
Dilution	Jusqu'à 10% avec de l'eau (la première couche)
Application	Une première couche diluée à 10% pour qu'elle pénètre bien, et deux couches de finition sans diluer à 50 – 60 µm sèches.
Séchage	Sec au toucher: 30 minutes Le temps de séchage est fortement influencé par le dosage, le type et l'état du support et les conditions environnementales.
Recouvrable	4 – 6 heures
Nettoyage	EAU

Processus recommandé

Plâtre, Béton

Apprêt

OROPRO 060

Finition

OROPRO 060

Information complémentaire

Sécurité	Consultez l'étiquetage des emballages. Pour plus d'informations demandez Fiche de Données de Sécurité.
Conservation	12 mois

Bien que les informations contenues dans cette fiche technique et les conseils qui en découlent, viennent de notre savoir-faire, ils doivent être suivis sans engagement de notre part. Les valeurs numériques contenues dans cette fiche technique sont approchées et ne doivent pas être considérées comme des données fixes. L'applicateur doit vérifier et essayer les produits fournis pour qu'ils correspondent au résultat désiré. L'utilisation correcte, les variations des conditions d'application, etc... sont totalement hors de nos possibilités de contrôle, cela signifie que le client doit se porter garant de ces démarches. Ce document n'est pas contractuel.

Produit	Code produit	Marque	Auteur	Date	Version	Remplace	Page	Langue
OROPRO 060	00R060XXXZZ	OROPAL	IRURENA GROUP	05.01.24	1	Tous les précédents	1/1	FR