

OROPRO 088

PEINTURE VINYLIQUE

Peinture vinylique d'aspect velours, à base de copolymères vinyl-acryliques, Idéale pour la décoration en intérieur grâce à son haut pouvoir couvrant. Épaisse et facilité d'application. Finition lisse de haute qualité et très lavable.

Paramètres physiques

Viscosité (Brookfield sp6 10rpm)	20000 – 25000 cpoise	
Masse volumique	1,46 -1.50 g/mL (selon couleur)	
Extrait sec en poids	58-62%	(selon couleur)
VOC	<30g/L	Valeur limite (2010) selon la directive 2004/42/CE pour ce produit (sous cat. A/a1): 30 g/L
Couleur	Blanc	
Rendement	7 – 9 m ² /L	(180 – 220 g/m ²)
Aspect en pot	Liquide visqueux	
Aspect du feuil sec	Finition velours, couvrante et lavable	
Classement au feu	B-s1,d0	
Stabilité (sans ouvrir l'emballage)	12 mois à 10 – 25°C	
Brillance	3-5%(60°)/ 15-20% (85°)	
Lavabilité	>10000 coups	

Utilisation du produit

Support	Ciment, béton, plâtre...(ne pas appliquer sous colle, chaux ou temple)	
Préparation du support	La surface doit être sèche, bien préparée, sans salpêtre, moisissures, résidus de coffrage, sables ou fissures. Conforme à NTE-RPP-24.	
Préparation du produit	Ne pas peindre dessous 5°C, ni par temps pluvieux. Remuer le produit jusqu'à sa complète homogénéisation avant son utilisation.	
Système d'application	Brosse, Rouleau, Pistolet pneumatique, Pistolet airless	
Dilution	Jusqu'à 10% avec de l'eau (la première couche)	
Application	Une première couche diluée à 10% pour qu'elle pénètre bien, et deux couches de finition sans diluer à 50 – 60 µm sèches.	
Séchage	Sec au toucher : 30 minutes Le temps de séchage est fortement influencé par le dosage, le type et l'état du support et les conditions environnementales.	
Recouvrable	3-4 heures	
Nettoyage	EAU	

Processus recommandé

Plâtre, Béton

Apprêt

OROPRO 088

Finition

OROPRO 088

Information complémentaire

Sécurité	Consultez l'étiquetage des emballages. Pour plus d'informations demandez Fiche de Données de Sécurité.
Conservation	12 mois

Bien que les informations contenues dans cette fiche technique et les conseils qui en découlent, viennent de notre savoir – faire, ils doivent être suivis sans engagement de notre part. Les valeurs numériques contenues dans cette fiche technique sont approchées et ne doivent pas être considérées comme des données fixes. L'applicateur doit vérifier et essayer les produits fournis pour qu'ils correspondent au résultat désiré. L'utilisation correcte, les variations des conditions d'application, etc. sont totalement hors de nos possibilités de contrôle, cela signifie que le client doit se porter garant de ces démarches. Ce document n'est pas contractuel.

Produit	Code produit	Marque	Auteur	Date	Version	Remplace	Page	Langue
OROPRO 088	00R088XXXZZ	OROPAL	IRURENA GROUP	14.10.25	1	Tous les précédents	1/1	FR