



# OROPALGUM 115F

## ANTI-INFILTRATION AVEC DES FIBRES

Revêtement étanche, à base d'émulsion styrène-acrylique renforcé avec des fibres de verre qui augmentent sa résistance aux mouvements de dilatation et de contraction, minimisant la formation de fissures sur la surface appliquée. Indiqué pour l'étanchéité des toitures (terrasses, toits, murs médiateurs), facile à appliquer, le produit forme, en couche épaisse, un film continu qui permet de réparer les parties fissurées ou formation de fissures. Résiste au vieillissement extérieur et maintient l'élasticité au-dessous de 0°C. Apte à la circulation passagère non continue, résistant aux salissures. Contient des agents anti-fongicides et anti-moisissures.

### Paramètres physiques

Viscosité (Brookfield sp6 10rpm)	20000 – 45000 cpoise
Masse volumique	1,35 – 1,39 g/cc
Extrait sec	58 – 60 %
COV	< 30 g/L Valeur limite (2010) selon la Directive 2004/42/CE (sous cat. A/c) : 40 g/L
Couleur	Blanc, Rouge Anglais, Tuile, Vert, Gris et Noir
Rendement	1 m <sup>2</sup> /L (1400 g/m <sup>2</sup> ) (par couche)
Aspect en pot	Liquide visqueux
Aspect du feuil sec	Finition mat élastique
Stabilité (sans ouvrir l'emballage)	12 mois à 10 – 25°C
Brillance	< 5 %
Lavabilité	>10000 coups
Adhérence	100 % (Máx : GT0)

### Utilisation du produit

Support	Ciment, béton, pierre et brique
Préparation du support	La surface doit être sèche, sans efflorescence, taches ou fissures de plus de 0,8 mm de largeur. Scellage conseillé
Préparation du produit	Ne pas peindre à une température inférieure à 10°C, ou avec risque de pluie, brouillard ou gelée. Bien mélanger le produit avec une spatule.
Système d'application	Brosse et Rouleau,
Dilution	Jusqu'à 15% avec de l'eau (la première couche).
Application	Sceller la surface avec l'OROIMPER 106 ou avec une couche de l'OROPALGUM 115 dilué à 15% avec de l'eau. Appliquer deux couches de l'OROPALGUM 115, 500 µm sèches, et laisser sécher à fond chaque couche.
Séchage	Sec au toucher : 4 – 12 heures (selon l'humidité) Le temps de séchage est fortement influencé par le dosage, le type et l'état du support et les conditions environnementales.
Recouvrable	18 – 24 heures (selon l'humidité)
Nettoyage	EAU

### Processus recommandé

#### Aprêt

#### Finition

Terrasses	OROPALGUM 115 (dilué) OROIMPER 106	OROPALGUM 115
-----------	---------------------------------------	---------------

### Information complémentaire

Sécurité	Consultez l'étiquetage. Pour plus d'informations demandez la FDS
Conservation	12 mois

Bien que les informations contenues dans cette fiche technique et les conseils qui en découlent, viennent de notre savoir-faire, ils doivent être suivis sans engagement de notre part. Les valeurs numériques contenues dans cette fiche technique sont approchées et ne doivent pas être considérées comme des données fixes. L'applicateur doit vérifier et essayer les produits fournis pour qu'ils correspondent au résultat désiré. L'utilisation correcte, les variations des conditions d'application, etc. sont totalement hors de nos possibilités de contrôle, cela signifie que le client doit se porter garant de ces démarches. Ce document n'est pas contractuel.

Produit	Code produit	Marque	Auteur	Date	Version	Remplace	Page	Langue
OROPALGUM 115-F	01R115XXXZZFIB	OROPAL	IRURENA GROUP	05.01.24	2	Tous les précédents	1/1	FR