

# OROSPORT 303

## PEINTURE POUR PISCINES

Peinture acrylique mate en phase aqueuse, conçue exclusivement pour revêtir votre piscine. Bonne remise en peinture sans nécessité de ponçage préalable et excellente résistance au vieillissement dû aux rayons U.V.

### Paramètres physiques

Viscosité (Brookfield sp6 10rpm)	13.000-20.000 cpoise
Masse volumique	1,45-150 g/cc
Extrait sec	61%
Couleur	Bleu mer des Caraïbes
Rendement	7-9 m <sup>2</sup> /L (165 – 200 g/m <sup>2</sup> )
Aspect en pot	Liquide visqueux
Aspect du feuil sec	Film mat avec un bon rendu et pouvoir couvrant
Stabilité (sans ouvrir l'emballage)	12 mois à 10 – 25°C
Brillance	<5%
Adhérence	100% (Max: GT0)

### Utilisation du produit

Support	Ciment, béton
Préparation du support	Brosser les surfaces en ciment avec acide chlorhydrique à 10%. Porter des gants. S'il y a de la vieille peinture sur la surface, enlevez les croûtes lâches avec un couteau à mastic ou à ponçage. Laver avec une brosse et détergent, rincer à l'eau et sécher.
Préparation du produit	Bien mélanger le contenu du pot avec une spatule. Ne pas peindre à des températures inférieures à 7°C et humidité supérieure à 80%
Système d'application	Brosse, rouleau, pistolet airless
Dilution	Eau
Application	1 première couche diluée jusqu'à 15% et 2 couches à 50 – 60 µm secs
Séchage	Sec au toucher: 1 heure Le temps de séchage est fortement influencé par le dosage, le type et l'état du support et les conditions environnementales.
Recouvrable	12-24 heures
Nettoyage	Eau

### Processus recommandé

#### Apprêt

#### Finition

Ciment et béton	OROSPORT 303 (Dilué 15%)	OROSPORT 303
-----------------	--------------------------	--------------

### Information complémentaire

Sécurité	Consultez l'étiquetage des emballages. Pour plus d'informations demandez la Fiche de Données de Sécurité.
Conservation	12 mois

Bien que les informations contenues dans cette fiche technique et les conseils qui en découlent, viennent de notre savoir-faire, ils doivent être suivis sans engagement de notre part. Les valeurs numériques contenues dans cette fiche technique sont approchées et ne doivent pas être considérées comme des données fixes. L'opérateur doit vérifier et essayer les produits fournis pour qu'ils correspondent au résultat désiré. L'utilisation correcte, les variations des conditions d'application, etc. sont totalement hors de nos possibilités de contrôle, cela signifie que le client doit se porter garant de ces démarches. Ce document n'est pas contractuel.

Produit	Code produit	Marque	Auteur	Date	Version	Remplace	Page	Langue
OROSPORT 303	03R303XXXZZ	OROPAL	IRURENA GROUP	05.01.24	1	Tous les précédents	1/1	FR