

OROSPORT 313

PEINTURE POUR PISCINES

Peinture de type caoutchouc chloré, à haut pouvoir couvrant, spécialement destinée à peindre les piscines. C'est un revêtement à séchage rapide et application facile. Finition lisse et mate.

Paramètres physiques

Viscosité (Brookfield sp6 10rpm)	7.000-13.000 cpoise
Masse volumique	1,50-155 g/cc
Extrait sec	70%
Couleur	Bleu mer des Caraïbes
Rendement	5-6 m ² /Kg (160 – 200 g/m ²)
Aspect en pot	Liquide visqueux
Aspect du feuil sec	Film mat avec un bon tendu et pouvoir couvrant
Stabilité (sans ouvrir l'emballage)	12 mois à 10 – 25°C
Brillance	<5%
Adhérence	100% (Max: GT0)

Utilisation du produit

Support	Ciment, béton
Préparation du support	Les surfaces en ciment doivent être propres et sèches. La coque de la piscine doit être isolée du sol sur lequel elle repose. S'il y a de la vieille peinture sur la surface, enlevez les croûtes lâches avec un couteau à mastic ou à ponçant. Laver avec une brosse et détergent.
Préparation du produit	Bien mélanger le contenu du pot avec une spatule Ne pas peindre à des températures inférieures à 10°C et humidité supérieure à 80%
Système d'application	Brosse, Rouleau, Pistolet airless
Dilution	ORODIS 719 ou ORODIS 716
Application	1 première couche diluée jusqu'à 15% et 2 couches à 50 – 60 µm secs
Séchage	Sec au toucher: 1 heure Le temps de séchage est fortement influencé par le dosage, le type et l'état du support et les conditions environnementales.
Recouvrable	12-24 heures
Nettoyage	ORODIS 719 ou ORODIS 716

Processus recommandé

Apprêt

Finition

Ciment et béton	OROSPORT 313 (Dilué 15%)	OROSPORT 313
-----------------	--------------------------	--------------

Information complémentaire

Sécurité	Consultez l'étiquetage des emballages. Pour plus d'informations demandez la Fiche de Données de Sécurité.
Conservation	12 mois

Bien que les informations contenues dans cette fiche technique et les conseils qui en découlent, viennent de notre savoir-faire, ils doivent être suivis sans engagement de notre part. Les valeurs numériques contenues dans cette fiche technique sont approchées et ne doivent pas être considérées comme des données fixes. L'applicateur doit vérifier et essayer les produits fournis pour qu'ils correspondent au résultat désiré. L'utilisation correcte, les variations des conditions d'application, etc. sont totalement hors de nos possibilités de contrôle, cela signifie que le client doit se porter garant de ces démarches. Ce document n'est pas contractuel.

Produit	Code produit	Marque	Auteur	Date	Version	Remplace	Page	Langue
OROSPORT 313	03R313XXXZZ	OROPAL	IRURENA GROUP	05.01.24	1	Tous les précédents	1/1	FR