

# OROLUR 344

## PEINTURE POUR LA SIGNALISATION DES SOLS

Peinture acrylique pour marquage routier à séchage rapide. Possède une très grande résistance à l'usure. Particulièrement recommandé pour la signalisation routière, et aussi pour le marquage de parkings et sols industriels.

### Paramètres physiques

Viscosité (coupe Ford n°4)	5000 – 10000 cpoise (selon couleur)
Masse volumique	1,40 – 1,65 g/mL (selon couleur)
Extrait sec	70-75% (selon couleur)
Couleur	Blanc, Jaune, Rouge, Bleu
Rendement	6-9 m <sup>2</sup> /L (175 – 260 g/m <sup>2</sup> )
Aspect en pot	Liquide visqueux
Aspect du feuil sec	Film mat lisse
Stabilité (sans ouvrir l'emballage)	12 mois à 10 – 25°C
Brillance	Matte
Adhérence	100% (Máx: GT0)

### Utilisation du produit

Support	Ciment, Béton, Asphalt dur
Préparation du support	Les surfaces doivent être sèche, propre, bien fixée et sans poussière
Préparation du produit	Ne pas appliquer à des températures inférieures à 10°C ou à une humidité supérieure à 80%. Bien mélanger le contenu du pot avec une spatule
Système d'application	Brosse, Rouleau, Pistolet airless, Pistolet pneumatique
Dilution	Jusqu'à 10% avec ORODIS 717 (la première couche d'impression)
Application	1 couche 60 – 90 µm secs.
Séchage	Sec au toucher: 30 minutes Le temps de séchage est fortement influencé par le dosage, le type et l'état du support et les conditions environnementales.
Recouvrable	12 – 24 heures
Nettoyage	ORODIS 717

### Processus recommandé

Processus recommandé	Apprêt	Finition
Fer		OROLUR 344
Ciment, Béton		OROLUR 344

### Information complémentaire

Sécurité	Consultez l'étiquetage des emballages. Pour plus d'informations demandez la Fiche de Données de Sécurité.
Conservation	12 mois

Bien que les informations contenues dans cette fiche technique et les conseils qui en découlent, viennent de notre savoir – faire, ils doivent être suivis sans engagement de notre part. Les valeurs numériques contenues dans cette fiche technique sont approchées et ne doivent pas être considérées comme des données fixes. L'applicateur doit vérifier et essayer les produits fournis pour qu'ils correspondent au résultat désiré. L'utilisation correcte, les variations des conditions d'application, etc. sont totalement hors de nos possibilités de contrôle, cela signifie que le client doit se porter garant de ces démarches. Ce document n'est pas contractuel.

Produit	Code produit	Marque	Auteur	Date	Version	Remplace	Page	Langue
OROLUR 344	03R344XXXZZZ	OROPAL	IRURENA GROUP	04.01.24	1	Tous les précédents	1/1	FR