

# OROPRIMER 361

## APPRÊT POLYURÉTHANE POUR SOLS

Réticulé en mélangeant 4:1 en volume avec le catalyseur **OROCAT 714**.

Enduit polyuréthane aliphatique à 2 composants, finition brillante et haute résistance à l'extérieur (haute protection contre les rayons UV). Formation d'un film dur, imperméable et résistant aux huiles, sels et essences. Spécialement formulée pour la peinture de sols en béton.

Paramètres physiques	Base OROPRIMER 361	Catalyseur OROCAT 714
Viscosité (coupe Ford n° 4)	90 – 240"	11 – 15"
Poids spécifique	0,95 – 1,30 g/mL	0,96 – 1,00 g/cc
Solides	50 – 65%	40 – 45%
Aspect dans l'emballage	Liquide visqueux	Liquide peu visqueux
Stabilité (sans ouvrir l'emballage)	12 mois à 10 – 25 °C	12 mois

Caractéristiques du mélange	
Rapport mélange	4:1 en volume (OROPRIMER 361:OROCAT 714)
Viscosité du mélange	-"
Poids spécifique du mélange	0,95 – 1,20 g/mL (selon couleur)
Solides du mélange	50 – 60%
Couleur	Incolore
Aspect du film sec	Finition brillante avec une bonne adhérence et très résistante
Performance	9 – 11 m <sup>2</sup> / L (90 – 130 g/m <sup>2</sup> )
Brillance	>90 %
Adhérence	100 % (Max : GT0)
COV	<500 g/L Valeur limite (2010) selon la directive 2004/42/CE pour ce produit (sous-cat. A/j) : 500 g/L
Pot life du mélange	3 – 4 heures

Les informations reprises dans la fiche technique et les conseils qui en découlent sont le résultat de nos meilleures connaissances, de notre savoir-faire et de notre pratique et doivent être comprises comme des consignes à suivre, sans obligation de notre part. Les valeurs indiquées dans cette fiche sont des données indicatives et ne doivent pas être considérées comme des spécifications. Le client peut et doit procéder à un examen des produits fournis par nous, en vérifiant leur adéquation et leur capacité pour les finalités à obtenir. L'application correcte, l'utilisation adéquate, les variations des conditions de travail, etc., échappent totalement à notre contrôle, et le client en est donc responsable. De tout ce qui précède, il est entendu que nous garantissons pleinement la qualité de nos produits, en conséquence de l'engagement de vente et de fourniture acquis précédemment.

Produit	Code article	Marque	Auteur	Date	Version	Remplace	Page	Langue
OROPRIMER 361	03R361000ZZZ	OROPAL	IRURENA GROUP	05.01.24	1	Toutes les précédentes	1/2	FR

## Utilisation du produit

Support	Béton
Préparation du support	Le béton sera propre, sec et non poli Enfin, le polyester doit être poncé et dégraissé
Préparation du produit	Bien mélanger le contenu du récipient à l'aide d'une spatule. Mélanger avec le catalyseur (en volume) de 4 parties d'OROPRIMER 361 (Base) avec 1 partie d'OROCAT 714 (Catalyseur). Ne pas laisser l'humidité pénétrer dans le catalyseur OROCAT 714.
Système d'application	Pinceau, Pistolet pneumatique
Dilution	Jusqu'à 10 % d'ORODIS 720. Ne pas employer d'autres solvants
Application	1 couche de 40 – 50 µm
Séchage / durcissement	Séchage toucher : 1 – 2 heures Le temps de séchage est fortement influencé par le grammage, le type et l'état du support et les conditions environnementales.
Deuxième couche	12 – 24 heures
Nettoyage	ORODIS 720

## Système recommandé

### Apprêt

### Finition

Béton	OROPRIMER 361	OROLUR 364
-------	---------------	------------

## Informations supplémentaires

Sécurité	Consulter l'étiquetage de l'emballage. Pour en savoir plus, demandez la Fiche de Sécurité
Temps de stockage	1 an

Les informations reprises dans la fiche technique et les conseils qui en découlent sont le résultat de nos meilleures connaissances, de notre savoir-faire et de notre pratique et doivent être comprises comme des consignes à suivre, sans obligation de notre part. Les valeurs indiquées dans cette fiche sont des données indicatives et ne doivent pas être considérées comme des spécifications. Le client peut et doit procéder à un examen des produits fournis par nous, en vérifiant leur adéquation et leur capacité pour les finalités à obtenir. L'application correcte, l'utilisation adéquate, les variations des conditions de travail, etc., échappent totalement à notre contrôle, et le client en est donc responsable. De tout ce qui précède, il est entendu que nous garantissons pleinement la qualité de nos produits, en conséquence de l'engagement de vente et de fourniture acquis précédemment.

Produit	Code article.	Marque	Auteur	Date	Version	Remplace	Page	Langue
OROPRIMER 361	03R361000ZZZ	OROPAL	IRURENA GROUP	05.01.24	1	Toutes les précédentes	2/2	FR