



OROLUR 364

LAQUE POLIURÉTHANE POUR SOLS

Rapport de mélange en volume 4:1 avec catalyseur OROCAT 714

Laque polyuréthane aliphatique, à deux composants, brillante avec une résistance aux intempéries exceptionnelle (résiste aux rayons ultraviolet). Grande dureté du film, imperméable et très bonne résistance aux huiles et carburants. Particulièrement formulée pour peindre des sols en béton. Idéale comme finition dans les systèmes epoxy-polyuréthane. Produit antidérapant valid pour zones interieures seches avec des pentes superieures a 6% et escaliers, c'est valid aussi avec d'OROLUR 396 pour tout type de surface intérieure et extérieure. Certifié pour TECNALIA selon norme UNE-EN 41902:2017EX. Peinture ignífuge Bfls1 selon essai réalisé par AFITI-LICOF (Certificat N° 4361T21-2)

Paramètres physiques	Base OROMEL 614	Catalyseur OROCAT 714
Viscosité	120 – 240" (selon couleur)	11 – 15"
Masse volumique	0,95 – 1,30 g/mL (selon couleur)	0,96 – 1.00 g/cc
Extrait sec	52 – 65% (selon couleur)	40 – 45%
Aspect en pot	Liquide visqueux	Liquide visqueux
Stabilité (sans ouvrir l'emballage)	12 mois a 10 – 25°C	12 mois

Caractéristiques du mélange	
Rapport de mélange	4:1 en volumen (OROMEL 614:OROCAT 714)
Viscosité du mélange	-"
Masse volumique du mélange	0,95 – 1,20 g/mL (selon couleur)
Extrait sec du mélange	47 – 60%
Couleur	Blanc et bases pour système de mise à la teinte (Base blanche P et Base transparente TR)
Aspect du feuil sec	Finition brillante à haute résistance et bone adherence
Rendement	9 – 6 m ² / L (110 – 175 g/m ²)
Brillance	>90%
Dureté Persoz	>210 s
Abrasion Taber	150 mg 75 cycles Roue abrasive S-2 500g
Antidérapant	CLASSE 2(UNE-EN 41902:2017EX) Valid pour zones interieures seches avec des pentes superieures a 6% et escaliers
Antidérapant Melangé avec OROLUR 396	CLASSE 3(UNE-EN 41901:2017EX) Valid pour tout type de surface intérieure et extérieure
Adhérence	100% (Máx: GT0)
COV	<500 g/L Valeur limite (2010) selon la Directive 2004/42/CE pour

Bien que les informations contenues dans cette fiche technique et les conseils qui en découlent, viennent de notre savoir-faire, ils doivent être suivis sans engagement de notre part. Les valeurs numériques contenues dans cette fiche technique sont approchées et ne doivent pas être considérées comme des données fixes. L'applicateur doit vérifier et essayer les produits fournis pour qu'ils correspondent au résultat désiré. L'utilisation correcte, les variations des conditions d'application, etc. sont totalement hors de nos possibilités de contrôle, cela signifie que le client doit se porter garant de ces démarches. Ce document n'est pas contractuel.

Produit	Code article.	Marque	Auteur	Date	Version	Remplace	Page	Langue
OROLUR 364	03R364XXXZZ	OROPAL	IRURENA GROUP	05.01.24	1	Toutes les précédentes	1/2	FR

ce produit (sous cat. A/j): 500 g/L

Durée de vie en pot du mélange 3 – 4 heures

Utilisation du produit

Support	Béton, Ciment.
Préparation du support	La surface du fer doit être propre et sèche, sablage à SA 2 ½ et apprêté avec l'OROPRIMER 485. Dans le cas du ciment, il doit être propre, sec et sans polir
Préparation du produit	Bien mélanger le contenu du pot avec une spatule. Faire le mélange (en volume) 4 parties de l'OROMEL 614 (Base) avec 1 partie de l'OROCAT 714 (Durcisseur)
Système d'application	Brosse, Rouleau, Pistolet pneumatique
Dilution	Diluer à 15% avec l'ORODIS 720 Homogénéiser le mélange et appliquer. No utilisez pas autres solvants
Application	Appliquer 1 ou 2 couches de mélange à 40 – 60 µm secs.
Séchage	Sec au toucher: 1-2heures Séchage forcé: 20-30 minutes à 70°C Le produit atteint la dureté optimale après 7 jours. Le temps de séchage est fortement influencé par le dosage, le type et l'état du support et les conditions environnementales.
Recouvrable	12-24 heures
Nettoyage	ORODIS 720

Processus recommandé

Apprêt

Finition

Ciment, Béton	OROLUR 388 OROLUR 361	OROLUR 364
Fer, acier	OROPRIMER 485	OROLUR 364

Information complémentaire

Sécurité	Consultez l'étiquetage des emballages. Pour plus d'informations demandez Fiche de Données de Sécurité.
Conservation	12 mois

Bien que les informations contenues dans cette fiche technique et les conseils qui en découlent, viennent de notre savoir-faire, ils doivent être suivis sans engagement de notre part. Les valeurs numériques contenues dans cette fiche technique sont approchées et ne doivent pas être considérées comme des données fixes. L'applicateur doit vérifier et essayer les produits fournis pour qu'ils correspondent au résultat désiré. L'utilisation correcte, les variations des conditions d'application, etc. sont totalement hors de nos possibilités de contrôle, cela signifie que le client doit se porter garant de ces démarches. Ce document n'est pas contractuel.

Produit	Code article.	Marque	Auteur	Date	Version	Remplace	Page	Langue
OROLUR 364	03R364XXXZZ	OROPAL	IRURENA GROUP	05.01.24	1	Toutes les précédentes	2/2	FR