

OROPRIMER 393

APPRÊT ÉPOXY POUR SOLS

Réticulé en mélangeant 2 :1 en poids avec le catalyseur **OROCAT 794**

Apprêt époxy sans solvant. Système à deux composants. Augmente la compacité et la résistance mécanique du béton. Grand pouvoir nivelant et grande résistance aux produits chimiques. Il est conçu comme apprêt autonivelant pour les pavements en ciment, avant l'application d'autonivelants, ou bien comme apprêt de protection.

Paramètres physiques	Base OROLUR 393	Catalyseur OROCAT 794
Viscosité	360 – 550" (Coupe Ford n° 4)	300 – 550 cpoises (Brookfield sp6 10rpm)
Poids spécifique	1,05 – 1,15 g/mL	1,05 – 1.07 g/cc
Solides	100 %	100 %
Aspect dans l'emballage	Liquide visqueux	Liquide visqueux
Stabilité (sans ouvrir l'emballage)	12 mois à 10 – 25 °C	12 mois

Caractéristiques du mélange	
Rapport mélange	2 : 1 en poids (OROPRIMER 393 : OROCAT 794)
Viscosité du mélange	-"
Poids spécifique du mélange	1.05 – 1,10 g/mL
Solides du mélange	100 %
Couleur	Incolore
Aspect du film sec	Film brillant transparent
Performance	5 – 7 m ² /Kg (160 – 220 g/m ²)
Brillance	>90 %
Adhérence	100 % (Max : GT0)
Pot life du mélange	20 – 40 minutes

Les informations reprises dans la fiche technique et les conseils qui en découlent sont le résultat de nos meilleures connaissances, de notre savoir-faire et de notre pratique et doivent être comprises comme des consignes à suivre, sans obligation de notre part. Les valeurs indiquées dans cette fiche sont des données indicatives et ne doivent pas être considérées comme des spécifications. Le client peut et doit procéder à un examen des produits fournis par nous, en vérifiant leur adéquation et leur capacité pour les finalités à obtenir. L'application correcte, l'utilisation adéquate, les variations des conditions de travail, etc., échappent totalement à notre contrôle, et le client en est donc responsable. De tout ce qui précède, il est entendu que nous garantissons pleinement la qualité de nos produits, en conséquence de l'engagement de vente et de fourniture acquis précédemment.

Produit	Code article.	Marque	Auteur	Date	Version	Remplace	Page	Langue
OROPRIMER 393	03R393000ZZZ	OROPAL	IRURENA GROUP	05.01.24	1	Toutes les	1/2	FR

Utilisation du produit

Support	Ciment, Béton
Préparation du support	La surface doit être sèche, exempte d'exsudation d'humidité, de cires, de graisses, de silicones ou de plaques de coulis de ciment.
Préparation du produit	Ne pas appliquer à des températures inférieures à 14 °C ou avec une humidité relative supérieure à 75 °C. Avant l'application, bien homogénéiser le produit sans emprisonner d'air. Mélanger avec le catalyseur (en poids) de 2 parties d'OROPRIMER 393 (Base) avec 1 partie d'OROCAT 794 (Catalyseur)
Système d'application	Rouleau
Dilution	Sans dilution
Application	1 couche de 150 – 200 µm sèches
Séchage / durcissement	Séchage toucher : 15 heures (praticable) Le temps de séchage est fortement influencé par le grammage, le type et l'état du support et les conditions environnementales.
Deuxième couche	15 – 24 heures (maximum 48 heures)
Nettoyage	ORODIS 718

Système recommandé

Apprêt

Finition

Ciment, Béton	OROPRIMER 393	OROLUR 394
---------------	---------------	------------

Informations supplémentaires

Sécurité	Consulter l'étiquetage de l'emballage. Pour en savoir plus, demandez la Fiche de Sécurité
Temps de stockage	1 an

Les informations reprises dans la fiche technique et les conseils qui en découlent sont le résultat de nos meilleures connaissances, de notre savoir-faire et de notre pratique et doivent être comprises comme des consignes à suivre, sans obligation de notre part. Les valeurs indiquées dans cette fiche sont des données indicatives et ne doivent pas être considérées comme des spécifications. Le client peut et doit procéder à un examen des produits fournis par nous, en vérifiant leur adéquation et leur capacité pour les finalités à obtenir. L'application correcte, l'utilisation adéquate, les variations des conditions de travail, etc., échappent totalement à notre contrôle, et le client en est donc responsable. De tout ce qui précède, il est entendu que nous garantissons pleinement la qualité de nos produits, en conséquence de l'engagement de vente et de fourniture acquis précédemment.

Produit	Code article.	Marque	Auteur	Date	Version	Remplace	Page	Langue
OROPRIMER 393	03R39300ZZZ	OROPAL	IRURENA GROUP	05.01.24	1	Toutes les	2/2	FR