

OROLUR 396

PEINTURE EPOXY POUR SOLS- SABLE

Quartz sec avec une granulométrie comprise entre 150 et 500 microns à utiliser comme charge pour les systèmes époxy autolissants d'épaisseurs supérieures à 1 mm. Convient également pour obtenir des sols antidérapants par ajout de peintures ou saupoudré de sable

Prouit appropriée aussi pour obtenir des peintures antidérapantes pour sols en ajoutant de peintures ou en ensemeçant. Il est possible d'obtenir des peintures Classe 3, adaptées pour extérieurs et aux pentes supérieures à 6%

Paramètres physiques

Solides	100%
Masse volumique	2.5-2.75 g/mL
Couleur	Sable blanc
Aspect en pot	Solide granulé
Composition	SiO ₂ > 98%
Stabilité (sans ouvrir l'emballage)	12 mois à 10 – 25°C

Utilisation du produit

Application en AUTONIVELANTS	Ajouter OROLUR 396 au mélange OROLUR 394 (base)/OROCAT 794 dans la même quantité (en poids) que vous avez de ce mélange. La proportion qui resterait dans l'ensemble serait de : 4 parts de base OROLUR 394/1 part de catalyseur OROCAT 794/5 parts de sable OROLUR 396. Ne pas mélanger plus de 10 kg. Agiter avec un agitateur (ne pas ne pas inclure l'air). Pour plus de détails voir la fiche technique OROLUR 394 Consommation estimée pour le saupoudré de sable 0,3-0,4Kg/ m ²
Application en ANTIDERAPANTS	Consommation estimée pour le semis 0.35-0.4 Kg/m ² S'il est ajouté directement à la peinture utiliser 15-20% de sable avant l'application et bien agiter jusqu'à homogénéisation, produit ayant tendance à se déposer

Information complémentaire

Sécurité	Consultez l'étiquetage des emballages. Pour plus d'informations demandez la Fiche de Données de Sécurité.
Conservation	12 mois

Bien que les informations contenues dans cette fiche technique et les conseils qui en découlent, viennent de notre savoir – faire, ils doivent être suivis sans engagement de notre part. Les valeurs numériques contenues dans cette fiche technique sont approchées et ne doivent pas être considérées comme des données fixes. L'applicateur doit vérifier et essayer les produits fournis pour qu'ils correspondent au résultat désiré. L'utilisation correcte, les variations des conditions d'application, etc. sont totalement hors de nos possibilités de contrôle, cela signifie que le client doit se porter garant de ces démarches. Ce document n'est pas contractuel

Produit	Code produit	Marque	Auteur	Date	Version	Remplace	Page	Langue
OROLUR 396	03R39600ZZZ	OROPAL	IRURENA GROUP	05.01.24	1	Tous les précédents	1/1	fr