

OROPRIMER 406

IMPRESSION ALKYDE

Primaire synthétique pour fer (séchage à l'air). Ignifuge. Mis au point pour fer par sa bonne recouvrabilité, adhérence, séchage rapide et pouvoir anticorrosif. Produit exempt de chromate et de plomb.

Paramètres physiques

Viscosité (coupe Ford n°4)	90-150"
Masse volumique	1,60-1,75 g/cc (selon couleur)
Extrait sec	75-85% (selon couleur)
COV	<500 g/L Valeur limite (2010) selon la Directive 2004/42/CE pour ce produit (sous cat. A/i): 500 g/L
Couleur	Oxyde Rouge, Gris
Rendement	5-8 m ² /Kg (135-185 g/m ²)
Aspect en pot	Liquide visqueux
Aspect du feuil sec	Film mat avec bon rendu
Stabilité (sans ouvrir l'emballage)	12 mois à 10 – 25°C
Brillance	<2%
Adhérence	100% (Max: GT0)
Reaction au feu	B-s1, d0

Utilisation du produit

Support	Fer
Préparation du support	Le fer doit être désoxydé (ponçage ou sablage), dégraissé et sec. Conformément à NTE-RPP-2-35
Préparation du produit	Bien mélanger le contenu du pot avec une spatule
Système d'application	Brosse, Rouleau, Pistolet airless
Dilution	Brosse / rouleau: Ne pas diluer ou max. 3% avec l'ORODIS 719 Pistolet: Jusqu'à 10% avec l'ORODIS 717 ou ORODIS 716
Application	1 – 2 couches à 40-55 µm secs
Séchage	Sec au toucher: 30 minutes Le temps de séchage est fortement influencé par le dosage, le type et l'état du support et les conditions environnementales.
Recouvrable	6 heures
Nettoyage	ORODIS 719

Processus recommandé

Apprêt

Finition

Fer	OROPRIMER 406	Gamme de laques OROLEX
-----	---------------	------------------------

Information complémentaire

Sécurité	Consultez l'étiquetage des emballages. Pour plus d'informations demandez la Fiche de Données de Sécurité.
Conservation	12 mois

Bien que les informations contenues dans cette fiche technique et les conseils qui en découlent, viennent de notre savoir-faire, ils doivent être suivis sans engagement de notre part. Les valeurs numériques contenues dans cette fiche technique sont approchées et ne doivent pas être considérées comme des données fixes. L'applicateur doit vérifier et essayer les produits fournis pour qu'ils correspondent au résultat désiré. L'utilisation correcte, les variations des conditions d'application, etc. sont totalement hors de nos possibilités de contrôle, cela signifie que le client doit se porter garant de ces démarches. Ce document n'est pas contractuel.

Produit	Code produit	Marque	Auteur	Date	Version	Remplace	Page	Langue
OROPRIMER 406	04R406XXXZZ	OROPAL	IRURENA GROUP	05.01.24	1	Tous les précédents	1/1	FR