

OROPRIMER 443

APPRÊT PHOSPHATANT ANTI-CORROSIF

Primaire phosphatant anticorrosion monocomposant, à base de vinyle, spécialement formulé pour assurer une bonne adhérence sur les structures métalliques en fer, en aluminium ou galvanisées. Il s'agit d'un apprêt à séchage rapide Apte pour la soudure.

Paramètres physiques

Viscosité (coupe Ford n°4)	45 – 90"
Poids spécifique	0,95 – 1,05 g/mL
Solides	30 %
Couleur	Jaunâtre, Rougeâtre, Gris
Performance	5 – 10 m ² /L (105 – 210 g/m ²)
Aspect dans l'emballage	Liquide visqueux
Aspect du film sec	Film mat à séchage rapide
Stabilité (sans ouvrir l'emballage)	12 mois à 10 – 25 °C
Brillance	2 – 3%
Adhérence	100 % (Max : GT0)

Utilisation du produit

Support	Surfaces métalliques, spécialement l'aluminium et le galvanisé
Préparation du support	La surface doit être sèche, dégraissée, propre et exempte de rouille. Poncer les surfaces hautement polies conformément à la norme NTE-RPP-36.
Préparation du produit	Ne pas peindre en cas de forte humidité. Avant l'application, bien homogénéiser le produit à l'aide d'une spatule
Système d'application	Pinceau, Pistolet pneumatique, Pistolet airless
Dilution	Application au pinceau : Ne pas diluer Application au pistolet : Avec 10 – 20 % d'ORODIS 726
Application	Appliquer une couche fine de 10 – 20 µm sèches
Séchage / durcissement	Sec au toucher : 10 – 20 minutes Le temps de séchage est fortement influencé par le grammage, le type et l'état du support et les conditions environnementales.
Deuxième couche	4 – 6 heures
Nettoyage	ORODIS 726

Système recommandé	Apprêt	Couche Intermédiaire	Finition
Fer, Acier	OROPRIMER 443	OROPRIMER 420	OROLEX 284 OROMEL 614
Aluminium, Galvanisé	OROPRIMER 443		OROLEX 284 OROMEL 614

Informations supplémentaires

Sécurité	Consulter l'étiquetage de l'emballage. Pour en savoir plus, demandez la Fiche de Sécurité
Temps de stockage	1 an

Les informations reprises dans la fiche technique et les conseils qui en découlent sont le résultat de nos meilleures connaissances, de notre savoir-faire et de notre pratique et doivent être comprises comme des consignes à suivre, sans obligation de notre part. Les valeurs indiquées dans cette fiche sont des données indicatives et ne doivent pas être considérées comme des spécifications. Le client peut et doit procéder à un examen des produits fournis par nous, en vérifiant leur adéquation et leur capacité pour les finalités à obtenir. L'application correcte, l'utilisation adéquate, les variations des conditions de travail, etc., échappent totalement à notre contrôle, et le client en est donc responsable. De tout ce qui précède, il est entendu que nous garantissons pleinement la qualité de nos produits, en conséquence de l'engagement de vente et de fourniture acquies précédemment.

Produit	Code article.	Marque	Auteur	Date	Version	Remplace	Page	Langue
OROPRIMER 443	04R443XXXZZ	OROPAL	IRURENA GROUP	05.01.24	1	Toutes les précédentes	1/1	FR