

# OROMEL 501

## ÉMAIL ALKYDE À EFFET MARTELÉ

Émail antirouille métallisé à un composant, à base de résines alkydes à séchage rapide, qui produit un effet de martelage une fois appliqué. Il contient des pigments spéciaux qui confèrent à la peinture un caractère antirouille. Revêtement décoratif de divers appareils et machines dans le domaine de l'industrie.

### Paramètres physiques

Viscosité (coupe Ford n°4)	50 – 80"
Poids spécifique	0,95 – 1,05 g/mL
Solides	45 – 50%
COV	<500 g/L Valeur limite (2010) selon la directive 2004/42/CE pour ce produit (sous-cat. A/i): 500 g/L
Couleur	Gris M – 1. Pour d'autres couleurs, consultez-nous
Performance	9 – 13 m <sup>2</sup> /L (75 – 105 g/m <sup>2</sup> )
Aspect dans l'emballage	Liquide visqueux
Aspect du film sec	Revêtement semi-brillant à aspect martelé (avec cratères)
Stabilité (sans ouvrir l'emballage)	12 mois à 10 – 25 °C
Brillance	60 – 90%
Adhérence	100 % (Max : GT0)

### Utilisation du produit

Support	Fer, Acier
Préparation du support	Nettoyer et dégraisser la surface métallique Possibilité d'appliquer OROPRIMER 420. Dans ce cas, bien laisser durcir avant d'appliquer OROMEL 501.
Préparation du produit	Avant l'application, bien homogénéiser le produit à l'aide d'une spatule
Système d'application	La meilleure finition est obtenue avec un pistolet, mais elle peut également être appliquée au pinceau ou au rouleau, avec une petite proportion de solvant lent.
Dilution	ORODIS 717
Application	1 – 2 couches de 30– 40 µm sèches
Séchage / durcissement	Sec au toucher : 1 – 2 heures Le temps de séchage est fortement influencé par le grammage, le type et l'état du support et les conditions environnementales.

Deuxième couche 18 heures

Nettoyage ORODIS 717

### Système recommandé

#### Apprêt

#### Finition

Fer, Acier	OROPRIMER 420 OROMEL 501	OROMEL 501
------------	-----------------------------	------------

Les informations reprises dans la fiche technique et les conseils qui en découlent sont le résultat de nos meilleures connaissances, de notre savoir-faire et de notre pratique et doivent être comprises comme des consignes à suivre, sans obligation de notre part. Les valeurs indiquées dans cette fiche sont des données indicatives et ne doivent pas être considérées comme des spécifications. Le client peut et doit procéder à un examen des produits fournis par nous, en vérifiant leur adéquation et leur capacité pour les finalités à obtenir. L'application correcte, l'utilisation adéquate, les variations des conditions de travail, etc., échappent totalement à notre contrôle, et le client en est donc responsable. De tout ce qui précède, il est entendu que nous garantissons pleinement la qualité de nos produits, en conséquence de l'engagement de vente et de fourniture acquis précédemment.

Produit	Code article.	Marque	Auteur	Date	Version	Remplace	Page	Langue
OROMEL 501	05R501XXXZZ	OROPAL	IRURENA GROUP	05.01.24	1	Toutes les précédentes	1/1	FR

## Informations supplémentaires

Sécurité	Consulter l'étiquetage de l'emballage. Pour en savoir plus, demandez la Fiche de Sécurité
Temps de stockage	1 an

Les informations reprises dans la fiche technique et les conseils qui en découlent sont le résultat de nos meilleures connaissances, de notre savoir-faire et de notre pratique et doivent être comprises comme des consignes à suivre, sans obligation de notre part. Les valeurs indiquées dans cette fiche sont des données indicatives et ne doivent pas être considérées comme des spécifications. Le client peut et doit procéder à un examen des produits fournis par nous, en vérifiant leur adéquation et leur capacité pour les finalités à obtenir. L'application correcte, l'utilisation adéquate, les variations des conditions de travail, etc., échappent totalement à notre contrôle, et le client en est donc responsable. De tout ce qui précède, il est entendu que nous garantissons pleinement la qualité de nos produits, en conséquence de l'engagement de vente et de fourniture acquis précédemment.

Produit	Code article.	Marque	Auteur	Date	Version	Remplace	Page	Langue
OROPRIMER 440	04R440XXXZZZ	OROPAL	IRURENA GROUP	05.01.24	1	Toutes les précédentes	2/2	FR