

OROMEL 505

BASE D'ÉMAIL ALKYDE À EFFET MÉTALLISÉ

Émail métallisé pour la décoration, avec des pigments spéciaux qui confèrent au produit un caractère antirouille. Facile à appliquer, on obtient une haute brillance métallisée, une bonne résistance extérieure et un excellent effet décoratif. Peut être appliqué à l'extérieur et à l'intérieur sur tous les types de surfaces correctement apprêtées (portes, fenêtres, meubles, lampadaires, garde-corps, etc.).

Paramètres physiques

Viscosité (coupe Ford n°4)	50 – 100"
Poids spécifique	0,90 – 0,95 g/mL
Solides	47 – 50%
COV	<500 g/L
	Valeur limite (2010) selon la directive 2004/42/CE pour ce produit (sous-cat. A/i): 500 g/L
Couleur	Gris ME. Pour d'autres couleurs, consultez-nous
Performance	14 – 21 m ² /L (45 – 70 g/m ²)
Aspect dans l'emballage	Liquide visqueux
Aspect du film sec	Émail décoratif à haute brillance métallisée
Stabilité (sans ouvrir l'emballage)	12 mois à 10 – 25 °C
Brillance	Métallisé
Adhérence	100 % (Max : GT0)

Utilisation du produit

Support	Fer, Acier, Bois
Préparation du support	La surface doit être sèche et propre, conformément à NTE-RPP-34-35-36.
Préparation du produit	Avant l'application, bien homogénéiser le produit à l'aide d'une spatule
Système d'application	Pinceau, Rouleau, Pistolet pneumatique, Pistolet airless Pour une finition esthétique de meilleure qualité, il est recommandé d'appliquer le produit au pistolet
Dilution	Application au pinceau / rouleau : Ne pas diluer ou max. 2 % avec ORODIS 719 Application au pistolet : Jusqu'à 5 % d'ORODIS 717
Application	Appliquer 2 couches de 20 – 30 µm sèches sur fond gris ou blanc
Séchage / durcissement	Sec au toucher : 4 – 8 heures Le temps de séchage est fortement influencé par le grammage, le type et l'état du support et les conditions environnementales.
Deuxième couche	24 – 48 heures
Nettoyage	ORODIS 719

Système recommandé

Apprêt

Couche Intermédiaire

Finition

Les informations reprises dans la fiche technique et les conseils qui en découlent sont le résultat de nos meilleures connaissances, de notre savoir-faire et de notre pratique et doivent être comprises comme des consignes à suivre, sans obligation de notre part. Les valeurs indiquées dans cette fiche sont des données indicatives et ne doivent pas être considérées comme des spécifications. Le client peut et doit procéder à un examen des produits fournis par nous, en vérifiant leur adéquation et leur capacité pour les finalités à obtenir. L'application correcte, l'utilisation adéquate, les variations des conditions de travail, etc., échappent totalement à notre contrôle, et le client en est donc responsable. De tout ce qui précède, il est entendu que nous garantissons pleinement la qualité de nos produits, en conséquence de l'engagement de vente et de fourniture acquis précédemment.

Produit	Code article	Marque	Auteur	Date	Version	Remplace	Page	Langue
OROMEL 505	05R505XXXZZ	OROPAL	IRURENA GROUP	05.01.24	1	Toutes les précédentes	1/1	FR

Fer, Acier	OROPRIMER 420	OROMEL 505	OROMEL 505
Bois	OROPRIMER 401	OROMEL 505	OROMEL 505

Informations supplémentaires

Sécurité	Consulter l'étiquetage de l'emballage. Pour en savoir plus, demandez la Fiche de Sécurité		
Temps de stockage	1 an		

Les informations reprises dans la fiche technique et les conseils qui en découlent sont le résultat de nos meilleures connaissances, de notre savoir-faire et de notre pratique et doivent être comprises comme des consignes à suivre, sans obligation de notre part. Les valeurs indiquées dans cette fiche sont des données indicatives et ne doivent pas être considérées comme des spécifications. Le client peut et doit procéder à un examen des produits fournis par nous, en vérifiant leur adéquation et leur capacité pour les finalités à obtenir. L'application correcte, l'utilisation adéquate, les variations des conditions de travail, etc., échappent totalement à notre contrôle, et le client en est donc responsable. De tout ce qui précède, il est entendu que nous garantissons pleinement la qualité de nos produits, en conséquence de l'engagement de vente et de fourniture acquis précédemment.

Produit	Code article.	Marque	Auteur	Date	Version	Remplace	Page	Langue
OROMEL 505	04R440XXXZZZ	OROPAL	IRURENA GROUP	05.01.24	1	Toutes les précédentes	2/2	FR